

# TEC7

## LIMER, FUGER OG FORSEGLER

Super stærk

Limer under vand

Fremragende UV- og mugbestandighed



## GENEREL INFORMATION

### Produktbeskrivelse

- Superstærk efter hærkning, permanent elastisk.
- Fri for ftalater, opløsningsmidler og isocyanater.
- Sikker til brug på spejle og natursten.
- Næsten lugtfri.
- Også til brug på fugtige, ikke-porøse overflader.
- Mug- og bakterieresistent.
- Vand- og lufttæt.
- Til brug på og i kombination med de fleste byggematerialer.



### Tilgængelige pakker og farver

Artikel nr.	EAN-kode	Beskrivelse
-------------	----------	-------------

535105000	5414195022641	Tec7 sort (RAL 9004) - tube 100ml
-----------	---------------	-----------------------------------

535106257	5414195551066	Tec7 sort (RAL 9004) - patron 310ml
-----------	---------------	-------------------------------------

535109000	5414195020968	Tec7 sort (RAL 9004) - foliepose 400ml
-----------	---------------	--

535205257	5414195003947	Tec7 hvid (RAL 9016) - tube 100ml
-----------	---------------	-----------------------------------

535206257	5414195552063	Tec7 hvid (RAL 9016) - patron 310ml
-----------	---------------	-------------------------------------

535209000	5414195020630	Tec7 hvid (RAL 9016) - foliepose 400ml
-----------	---------------	--

535306257	5414195553060	Tec7 grå (RAL 7004) - patron 310ml
-----------	---------------	------------------------------------

535309000	5414195020975	Tec7 grå (RAL 7004) - foliepose 400ml
-----------	---------------	---------------------------------------

535406257	5414195554067	Tec7 brun (RAL 8017) - patron 310ml - 6stk
-----------	---------------	--

535506257	5414195555064	Tec7 lys grå (RAL 7035) - patron 310ml
-----------	---------------	--

Artikel nr.	EAN-kode	Beskrivelse
535706257	5414195557068	Tec7 terrakotta (RAL 3012) - patron 310ml - 6stk
535906257	5414195559260	Tec7 beige (RAL 1015) - patron 310ml - 6stk

## Anvendelse

- Til alle anvendelsesområder inden for byggeri og sanitet og generel vedligeholdelse. Tec7 erstatter monterings-, træ- og PU-lim, silikonefugemasse, sanitær silikonefugemasse, akrylatklæber, butylkalfatring.
- Som en universallim hæfter Tec7 på de fleste underlag og angriber ikke syntetiske materialer.
- Til spejle (lodrette klæbesømme), natursten (bløder ikke igennem), metal, polyester, polystyrenskum, fugtige underlag, selv under vand.
- Til tætning af stål, svejset stål og hæftsvejset stål (også rustfrit stål type 316 og 316L), således at rust forebygges.
- Kan overmales med de fleste malinger. Alkydharpiksmaling vil hærde langsommere.
- Tec7 har ringere vedhæftning på PP, PE, bitumen og silikoner.

# TEKNISK INFORMATION

## Specifikationer

- Base: MS polymer.
- Flow: 5 bar / 3 mm / 23 °C 140 g/min.
- Skinddannelse: 23 °C 50% R.V. 8 minutter.
- Klæbefri: 23 °C 50% R.V. 25 minutter.
- Gennemhærdning: 23 °C 50% R.V.:
  - 24 t - 6 mm
  - 48 t - 7 mm
  - 72 t - 8 mm
- E-modul 100%: 172N/cm<sup>2</sup> /1,72 MPa.
- Specifikke modstand: 26,257 GigaOhm /cm.
- Volumenkrøbning efter hærdning: <3%.
- Hårdhed - DIN 53505: 60 Shore A.
- Trækstyrke:
  - efter 7 dage: 260 N/cm<sup>2</sup>
  - efter 1 måned: 280 N/cm<sup>2</sup>
  - efter 3 måneder: 310 N/cm<sup>2</sup>.
- Rivestyrke - DIN 53504: 140N/cm<sup>2</sup> /1,40 MPa.
- Omgivelsestemperatur til påføring: mellem 5 og 40 °C.
- Termisk stabilitet: -40 °C til +90 °C /maks.: 155 °C maks. 30 minutter.
- Brudforlængelse - Din 53504: > 350 %.
- Luftgennemtrængelighed (i overensstemmelse med rapport 3P02093 i SP TRI i Sverige: >0,2 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>.
- Ugiftig.
- Vanddamptransmission (DIN EN ISO 12572): 1,6.
- Trykbestandighed (ISO 11432): 1,19 N/mm<sup>2</sup>.
- Kemisk modstandsdygtighed:
  - god: vand, havvand, alifatiske opløsningsmidler, olier, fedter, fortyndede organiske syrer, lud
  - moderat: estere, ketoner, aromastoffer.
  - dårlig: koncentrerede syrer, klorerede opløsningsmidler, klor fra svømmebassiner.
- Lagringsholdbarhed: 18 måneder fra produktionen. De første syv cifre i batchnummeret danner produktionsdatoen: YY WW, hvor YY = år (19 = 2019), WW = uge og DDD = dag.

## Certifikat

[tec7-eurofins-certificate-leed-eq-41.pdf](#)[tec7-isega-2021-en.pdf](#)[lizenz-emicode-ec1-plus-novatech-tec7-en.pdf](#)[marine-certificate-tec7.pdf](#)

## DOP

[tec7-dop-210818-en.pdf](#)

## Sikkerhedsdatablad

[tec7-sds-dk-230919.pdf](#)

## Teknisk datablad

[tec7novatechtecv2024-06-28-14-50-37dk.pdf](#)

## Billede af brugstabel

[consumption-per-310ml.png](#)

## VEJLEDNING

- Påføringstemperatur: fra 5 til 40 °C.
- Påføres på rent, støv- og fedtfrit underlag.
- Brug Tec7 Prepare & Finish til at rengøre og affedte sikkert, få den perfekte finish og til at fjerne uhærdede Tec7-polymerer. I tilfælde af kraftig tilsmudsning skal du rengøre med Tec7 Cleaner og/eller Multiclean.
- Påføres med manuel eller luftdreven kalfatringspistol (bedst med teleskopstempel).
- \*Test vedhæftningen til plast, pulverlakeringer, eksotisk træ og bituminøse materialer. Start med at styrke svage og/eller porøse underlag med Fixprimer.
- Alkydharpiksmaling vil hærde langsommere.

Påfør ved oplimning af spejle i sanitære rum kun lodrette striber klæber for at undgå stillestående fugt forårsaget af kondens. Ideel limtykkelse for at opnå optimal vedhæftningsstyrke: 3 mm.