

TECRYL

DEN PROFESSIONELLE HÅNDVÆRKERS FUGEMASSE

☑ Tec7 akrylfugemasse.

☑ stort set lugtfri.

☑ nem slutbehandling.

☑ kan overmales efter 1 time.

☑ kompatibel med alle typer maling og lak.

☑ modstandsdygtig over for fugt og kondens.

☑ sikker at anvende på alle byggematerialer.



GENEREL INFORMATION

Produktbeskrivelse

Tecryl er en professionel akrylfugemasse til forsegling og tætning af alle byggematerialer. Blandingen sikrer en perfekt finish med alle typer maling, bejdse og lak, med lille eller ingen risiko for reaktion, såsom blæredannelse eller misfarvning. Tecryl får under hærdning en plastkonsistens, som er perfekt til at modstå udvidelse og bevægelse i underlaget uden at produktet løsner sig eller krakelerer.



Tilgængelige pakker og farver

Artikel nr.	EAN-kode	Beskrivelse
528100257	5414195024027	Tecryl hvid - patron 310ml

Anvendelse

- Forsegling og slutbehandling af samlinger, mellemrum og revner før behandling med dæklag.
- Tætning af samlinger mellem karme, vægge, sålbænke, fodlister mv.
- Reparationer og tætning af revner og samlinger i luftet beton, sten, stuk og træværk.
- Tætning af vinkler og panelsamlinger i indendørs konstruktioner.
- Spartling af bore- og skruehuller i vægge og lofter.

TEKNISK INFORMATION

Specifikationer

- Basis: acrylat.
- Lugt: lav lugt.
- Relativ massefylde: (DIN 53479): 1,65 g/ml.
- Skinddannelsestid (ved 23 °C og 50% relativ fugtighed): 10 minutter.
- Volumenændring (ISO 10563): $\leq 15\%$.
- Omgivelsestemperatur ved påføring: fra +5°C til 40°C.
- Temperaturbestandighed efter hærdning: fra +20°C til +80°C.
- Trækbrudstyrke (DIN 53504 S2): 0,68 N/mm².
- Brudforlængelse (DIN 53505): 200%.
- Bevægelseskapacitet: 12,5%.
- Shore A hårdhed: 30.
- Modul ved 100 % belastning (DIN 53504 S2): cirka 0,65 N/mm².
- Holdbarhed: 24 måneder på en tørt sted. Produktet kan tåle temperaturer ned til -15°C under transport uden forringet kvalitet.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se Sikkerhedsdatabladet.



Certifikat

[tecryl-emicodeec1-2024-en.pdf](#)

DOP

[tecryl-dop-210818-en.pdf](#)

Teknisk datablad

[tecrylnovatechtecv2025-04-01-15-21-24dk.pdf](#)

Sikkerhedsdatablad

[tecryl-sds-dk-240522.pdf](#)

VEJLEDNING

- Påføres på et rent eller let fugtigt underlag.
- Stryg af i våd eller tør tilstand med en spartel.

Kan overmales efter 1 time, afhængig af temperatur og luftfugtighed. Fjern al afdækningstape før skinddannelse for at undgå beskadigelse. Anvend X-Seal til ekspansionsmuffer. Forbedret hæftning og forstærkning af svage overflader såsom luftet beton eller gips kan opnås ved at påføre fortyndet Tecryl (2 dele vand til 1 del Tecryl). Test vedhæftningen til plastic, pulverlag, eksotiske trætyper, belgisk blåsten og bituminøse materialer. En perfekt samling er lige så dyb, som den er bred (fra 5 til 10 mm).

Tørretiden afhænger af:

- produktets temperatur
- omgivelsernes temperatur
- underlagets temperatur
- lagets tykkelse
- luftfugtigheden
- underlagets fugtighed.

Må ikke anvendes som glaskit eller som klæbefugemasse. Ikke velegnet til samlinger under vand eller på områder med stående vand. Anvend X-Seal til forsegling af våde samlinger omkring brusere, badekar og sanitetsområder.