

# TRANS

## TRANSPARENTES UNIVERSAL-DICHTUNGS- UND KLEBEMITTEL

Gute Haftung auf fast allen Materialien

Nach der schnellen Aushärtung extrem stark und dauerhaft elastisch

Haftet auch auf nassen Untergründen

Schimmel- und bakterienbeständig



## ALLGEMEINE INFORMATION

### Produktbeschreibung

- Frei von Lösungsmitteln und Isocyanaten
- Sicher auf Spiegeln, hebt sich nicht von Naturstein ab
- Nahezu geruchlos
- Auch auf feuchtem und rutschigem Untergrund anzuwenden
- Beständig gegen Schimmel und Bakterien
- Wasser- und luftdicht
- Kann auf den meisten Baumaterialien verwendet werden



## Verfügbare Verpackungen und Farben

Artikel Nr.	EAN-Code	Beschreibung
539505000	5414195022665	Trans - Tube 100ml
539506217	5414195013540	Trans - Kartusche 310ml
539509000	5414195020654	Trans - Schlauchbeutel 400ml

## TECHNISCHE INFORMATION

### Spezifikationen

- Basis: MS Polymer
- Art: Elastisch
- Viskosität: Pastös
- Farbe: Kristallhell
- Versprühbarkeit: 5 bar / 3 mm / 23 °C 160 g/min
- Hautbildung: 23 °C 50 % RV 5 Minuten
- Klebefrei: 23 °C 50 % RV 40 Minuten
- Durchhärtung: 23 °C 50 % RV
  - 24St - 4 mm
  - 48St - 5 mm
  - 72St - 8 mm
- Härte - DIN 53505: 40 Shore A
- Volumenschrumpfung nach Aushärtung: < 2 %
- Zugfestigkeit: 220 N/cm<sup>2</sup>
- Reißfestigkeit - DIN 53507: ca 40N/cm<sup>2</sup>
- Thermische Stabilität: -30 °C bis +95 °C - Spitze: 155 °C - max. 30 Minuten
- Elastizitätsmodul: 100 % 0,9 mPa
- Haftung: hervorragend auf u.a. Fliesen, Zement, Naturstein, Holz, Beton, Aluminium, außer auf PP, PE, PTFE und Bitumen
- Bruchdehnung - DIN 53504: >350 %
- UV-Beständigkeit: Im Laufe der Zeit kann durch externe Einflüsse eine Verfärbung entstehen
- Überstreichbar: OK bei den meisten lösungsmittel- und wassergetragenen Lacken
- Chemische Beständigkeit:
  - Gut: Wasser, Seewasser, aliphatische



Lösungsmittel, Fette, verdünnte organische Säuren, Laugen, Öle

- Mäßig: Ester, Ketone, Aromate
- Schlecht: konzentrierte Säuren, chlorierte Lösungsmittel

▪ Haltbarkeit: in geschlossener Originalverpackung, kühl, trocken und frostfrei lagern:

- Kartusche 310ml: 12 Monate
- Tube 50ml: 12 Monate
- Tube 100ml: 15 Monate
- Schlauchbeutel: 15 Monate

▪ Sicherheitsmaßnahmen: Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt



**Zertifikat**[epd-trans.pdf](#)[trans-clear-emicodeec1-2023-en.pdf](#)**DOP**[trans-clear-dop-210818-en.pdf](#)**Sicherheitsdatenblatt**[trans-clear-sds-de-241102.pdf](#)**Bild der Verwendungstabelle**[verbrauch-pro-310ml.png](#)**Technisches Datenblatt**[transnovatechtcv2026-01-22-15-31-09de-de.pdf](#)**ANLEITUNG**

- Verarbeitungstemperatur von +5°C bis +40°C.
- Auf sauberem, staub- und fettfreiem Untergrund anwenden.
- Tec7 Prepare & Finish für das sichere Reinigen und Entfetten, für die perfekte Bearbeitung und für das Entfernen von nicht ausgehärteten Tec7-Polymeren verwenden. Bei starker Verschmutzung mit Tec7 Cleaner und/oder Multiclean reinigen.
- Mit manueller oder Kartuschenpresse (am besten mit teleskopischem Ansaugsystem) auftragen.
- Durch die große Vielfalt an unterschiedlichen Kunststoffen und Zusammensetzungen sowie bei Materialien, die zu SpannungsrisSEN neigen, werden Vorversuche empfohlen.
- Die Haftung auf Kunststoffen, Pulverbeschichtungen, exotischen Hölzern und bitumenhaltigen Materialien testen. Brüchige bzw. poröse Untergründe zunächst mit Poxy Primer festigen.
- Aufgrund der Vielfalt der auf dem Markt befindlichen Lacke und Anstrichmittel empfehlen wir Vorversuche. Bei Alkydharz-Produkten können Trocknungsverzögerungen entstehen.
- Beim Kleben von Spiegeln in Sanitärräumen den Kleber nur in senkrechten Bahnen auftragen, um stagnierende Feuchtigkeit durch Kondensation zu vermeiden.
- Ideale Stärke der Klebstoffsicht für eine optimale Kraft beim Kleben: 3 mm.

