

# 2K-MIX SUPERFAST

## PLUS DISPONIBLE

- ☑ S'applique comme un produit monocomposant
- ☑ Durcissement très rapide
- ☑ 2 versions: Fast et Superfast
- ☑ Convient pour le collage, la fixation et la réparation



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Description du produit

- S'applique comme un produit monocomposant
- Durcissement très rapide - maniable après 25 minutes
- 2 versions: Fast et Superfast
- Convient pour le collage, la fixation et la réparation
- Collage structurel sur la plupart des matériaux de construction
- Usinabilité parfaite: forage, taraudage, ponçage, fraisage, peinture,...
- Résistance chimique et mécanique parfaite
- Exempt de solvant - sans rétraction



## Emballages et couleurs disponibles

Article no.	Code EAN	Description
591533000	5414195599532	2K Mix Superfast - cartouche 250ml

### Applications

- collage de toutes combinaisons de matériaux de constructions courants: ABS, SMC, PC, HPL, mélamine, bois, verre, pierre, métaux ferreux et non ferreux,...
- consolidation de matériaux d'isolation tels que Styropox, Sturodur, Rockwool, Rockpanel,...

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### Spécifications

- Base: poluréthane.
- Temps de mélange: 2 min.
- Temps d'application: 4 min.
- Maniable après: 25 min.
- Résistance maximale après: 60 min.
- Résistance à la traction: 2300 N/cm<sup>2</sup>.
- Résistance au cisaillement sur l'aluminium: 1000 N/cm<sup>2</sup>.
- Elongation: 78 %.
- Conservation: 24 mois en emballage d'origine fermé; au sec, au frais et à l'abri du gel. Utilisable jusqu'à 6 mois après ouverture.
- Consignes de sécurité: Veuillez consulter la fiche de sécurité.

### Fiche de données de sécurité

[2k-mix-superfast-curative-sds-fr-220517.pdf](#)

[2k-mix-superfast-prepolymer-sds-fr-220221.pdf](#)

### Fiche technique

[2k-mix-superfastnovatechtec2024-10-17-15-11-42fr.pdf](#)

### Image du tableau d'utilisation

[2k-mix-tabel.png](#)

## INSTRUCTIONS

- Appliquer sur surfaces sèches et propres, exemptes de poussière et de graisse.
- Nettoyez avec le Tec7 Cleaner ou Multiclean.
- Poncer au gros grain si nécessaire.
- Voir le mode d'emploi de la cartouche à l'extérieur de l'emballage.

