FILLER

ENDUIT DE RÉPARATION ET DE FINITION

SUPER-LEGER, ÉLASTIQUE

- Prêt à l’emploi
- À l’intérieur comme à l’extérieur
- Longue durée de conservation, même après ouvertures multiples
- Pâte facile à manipuler

Boutiques en ligne

Points de vente

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Description du produit

Enduit de réparation et de finition super-leger, élastique et blanc comme neige

- Prêt à l'emploi à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Pâte facile à manipuler.
- Structure sans grains:
  - facile à lisser
  - résultat superfin
  - nécessite moins de ponçage
- Excellente adhérence sur tous matériaux de construction poreux.
- Résiste à l'eau et peut être peint rapidement.
- Résiste expansion et dilatation sans déchirer.
- Longue durée de conservation, même après multiples ouvertures.

Emballages et couleurs disponibles

Article no.	Code EAN	Description
601005000	5414195050002	Filler - seau 5L
601025000	5414195020005	Filler - pot 250ml
601075000	5414195070000	Filler - pot 750ml
601106000	5414195100004	Filler - cartouche 300ml

Applications

Pour le remplissage de trous, fissures et joints dans les murs et les plafonds; plâtrages et stuc, placoplâtre, le bois, le bois comprimé, la pierre, la pierre calcaire, le béton cellulaire et autres matériaux de construction poreux.

Pour la réparation professionnelle de surfaces plafonnées ou peintes abîmées.

Peut être peint rapidement.

Filler convient idéalement pour la finition super-lisse de murs, de plafonds et de boiseries avant peinture, tapissage ou tout autre traitement décoratif.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Spécifications

- Viscosité: pâteuse.
- Densité: (23°C): 0,420 +/- 0,010gr/cm³.
- Base: dispersion acrylique.
- Durcissement: sans retrait et sans fissures.
- Formation de peau à 23°C et 65% H.R. : < 20 min.
- Peut être peint: après 1 heure.
- Température de transport : de -15°C jusqu'à +40°C.
- Température d'application : de +5°C jusqu'à +30°C.
- Résistance thermique après durcissement : de -20°C jusqu'à +100°C.
- Conservation (dans un endroit sec et entre +5°C et +35°C):
    - cartouche 300ml: 30 mois.
    - autres emballages: 36 mois.
- Mesures de sécurité: veuillez consulter la fiche de sécurité.

Fiche de données de sécurité

filler-pot-bucket-sds-fr-221130.pdf

filler-cartridge-sds-fr-220828.pdf

Fiche technique

fillernovatechtecv2025-04-22-10-35-30fr.pdf

INSTRUCTIONS

Appliquer Filler sur surfaces sèches, dépoussiérées et dégraissées, exemptes de peintures écaillées et de morceaux détachés. Pour renforcer les surfaces faibles et friables nous conseillons l'utilisation Poxy Primer comme fixateur. Pour des réparations de plus de 3 cm de profondeur, appliquer le Filler en couches pour accélérer le durcissement. Appliquer le Filler à la spatule, bourrer et lisser.

© 2025 Tec7

Webdesign by Code d'Or