

TEC7

TOUT COLLER, ÉTANCHER ET MONTER

Adh rence unique

Colle sur des surfaces mouill es et s ches

Haute r sistance aux UV et   la moisissure



INFORMATIONS G N RALES

Description du produit

- Super fort apr s durcissement rapide.
- Durablement  lastique.
- Exempt de phtalates, de solvants et d'isocyanates.
- Pas de marquages sur la pierre et s r sur les miroirs.
- Presque inodore.
- M me applicable sur surfaces humides lisses.
- R sistant   la moisissure et aux bact ries.
- Etanche   l'air et   l'eau.
- Utilisable sur la plupart des mat riaux de construction*.



Emballages et couleurs disponibles

Article no.	Code EAN	Description
535105000	5414195022641	Tec7 noir (RAL 9004) - tube 100ml
535106000	5414195535165	Tec7 noir (RAL 9004) - cartouche 310ml
535108000	5414195535189	Tec7 noir (RAL 9004) - boudin 600ml
535109000	5414195020968	Tec7 noir (RAL 9004) - boudin 400ml
535203924	5414195203200	Tec7 blanc (RAL 9016) - tube 50ml - 6pcs
535205000	5414195002223	Tec7 blanc (RAL 9016) - tube 100ml
535206000	5414195535264	Tec7 blanc (RAL 9016) - cartouche 310ml
535208000	5414195535288	Tec7 blanc (RAL 9016) - boudin 600ml
535209000	5414195020630	Tec7 blanc (RAL 9016) - boudin 400ml

Article no.	Code EAN	Description
535306000	5414195535363	Tec7 gris (RAL 7004) - cartouche 310ml
535308000	5414195535387	Tec7 gris (RAL 7004) - boudin 600ml
535309000	5414195020975	Tec7 gris (RAL 7004) - boudin 400ml
535406000	5414195535462	Tec7 brun (RAL 8017) - cartouche 310ml
535706000	5414195002544	Tec7 terre cuite (RAL 3012) - cartouche 310ml
535806000	5414195535868	Tec7 chêne (RAL 1011) - cartouche 310ml
535906000	5414195535967	Tec7 beige (RAL 1015) - cartouche 310ml

Applications

- Pour toutes les applications dans le monde du sanitaire et de la construction.
- Pour l'entretien en général, Tec7 remplace la colle universelle, la colle à bois, la colle P.U., le joint de silicone, le joint de silicone sanitaire, le joint d'acrylat et le joint de buthylène.
- Comme colle universelle, Tec7 adhère sur la plupart des surfaces et ne corrode pas la matière synthétique.
- Collage de miroirs (lignes de colles verticales), sur la pierre de taille (ne dégorge pas), le polyester, polystyrène, les surfaces mouillées, même sous l'eau.
- Peut être peint avec presque toutes les peintures (peinture basé sur des résines alkydes, appliqué sur Tec7, sèche plus lentement).
- Tec7 a moins d'adhérence sur PP, PE, bitumes et silicones.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Spécifications

- Base: polymère MS.
- Vaporisabilité: 5 bar/ 3 mm/ 23°C 140g/min.
- Formation d'une peau: 23°C 50% R.V. 8 minutes.
- Non-adhésif: 23°C 50% R.V. 25 minutes.
- Durcissement: 23°C 50% R.V.
 - 24h - 6 mm
 - 48h - 7 mm
 - 72h - 8 mm
- E-modulus 100%: 172N/cm² /1.72 Mpa.
- Résistance spécifique: 26,257 GigaOhm par cm.
- Rétrécissement de volume après durcissement: <3%.
- Dureté - DIN 53505: 60 Shore A.
- Résistance à la traction:
 - après 7 jours: 260 N/cm²,
 - après 1 mois: 280 N/cm²,
 - après 3 mois: 310 N/cm².
- La température ambiante d'application: entre +5°C et +40°C.
- Résistance au déchirement - DIN 53504 : 140N/cm² /1.40 Mpa.
- Stabilité thermique : -40°C à +90°C /Sommet: 155°C max. 30 minutes.
- Elongation au point de rupture - DIN 53504 : > 350%.
- La perméabilité à l'air (suivant le rapport 3P02093 du SP TRI en Suède): >0,2 m³/m².
- Non-toxique.
- Perméabilité à la vapeur d'eau (DIN EN ISO 12572): 1,6.
- Résistance à la pression (ISO 11432): 1,19 N/mm².
- Résistance chimique:
 - bonne: eau, eau de mer, solvants aliphatiques, huiles, graisses, acides organiques, dilués, lessives
 - moyenne: esters, cétones, aromates
 - mauvaise: acides concentrés, solvants chlorés, chlore des piscines
- Conservation: 18 mois à compter de la production. Les sept premiers chiffres du numéro de lot forment la date de production: YY WW, où YY = année (19 = 2019) et WW = semaine.
- Consignes de sécurité: Veuillez consulter la fiche de sécurité.

Certificat

[lizenz-emicode-ec1-plus-novatech-tec7-en.pdf](#)

[tec7-a-tec-m1-2024.pdf](#)

[tec7-isega-en-2023.pdf](#)

DOP

[tec7-dop-210818-fr.pdf](#)

Fiche de données de sécurité

[tec7-sds-fr-220328.pdf](#)

Fiche technique

[tec7novatechtecv2024-10-18-11-49-18fr.pdf](#)

Image du tableau d'utilisation

[consommation-par-310ml.png](#)

INSTRUCTIONS

- Température d'application entre +5°C et +40°C.
- Appliquer sur une surface propre, dépoussiérée et dégraissée.
- Utiliser le Tec7 Prepare & Finish pour le nettoyage et le dégraissage, pour la finition et l'enlèvement de polymères Tec7 non-durcis. En cas de forte salissure, nettoyer à l'aide de Tec7 Cleaner et/ou Multiclean.
- Appliquer à l'aide d'un pistolet à main ou pneumatique (de préférence avec piston télescopique).
- En raison de la grande variété de matières plastiques et compositions, ainsi que des matériaux qui sont sujettes à la fissuration sous contrainte, il est recommandé de faire des tests préliminaires.
- Tester l'adhérence sur matières synthétiques, laques en poudre, bois exotiques et surfaces bitumineuses.
- D'abord renforcer les surfaces faibles et/ou poudreuses avec Fixprimer.
- En raison de la grande variété des produits de finition disponibles sur le marché, nous recommandons des essais préliminaires. L'utilisation des produits à base de résine alkyde peut causer des ralentissements de séchage.
- En collant des miroirs dans les espaces sanitaires, appliquer des lignes de colle verticales pour éviter de l'eau stagnante dû à la condensation.
- L'épaisseur idéale de colle pour obtenir une force optimale: 3 mm.