TRANS INOX

KIT D'ETANCHEITE TRANSPARENT AVEC DES PIGMENTS D'INOX

- Semi-transparent
- Reflète la couleur des surfaces
- Masque les fissures plus épaisses

Boutiques en ligne

Points de vente

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Description du produit

- Super fort après durcissement rapide.
- Durablement élastique.
- Exempt de phtalates, de solvants et d’isocyanates.
- Pas de marquages sur la pierre et sûr sur les miroirs.
- Presque inodore.
- Même applicable sur surfaces humides lisses.
- Résistant à la moisissure et aux bactéries.
- Etanche à l’air et à l’eau.
- Utilisable sur la plupart des matériaux de construction.

Emballages et couleurs disponibles

Article no.	Code EAN	Description
539706000	5414195537060	Trans Inox - cartouche 310ml

INFORMATIONS TECHNIQUES

Spécifications

- Base: polymère MS.
- Forme: élastique.
- Viscosité: pâteux.
- Couleur: inox/aluminium avec des écoulements transparents du produit appliqué.
- Vaporisabilité: 5 bar / 3 mm / 23°C 160 g/min.

- Formation de peau: 23°C 50% H.R. 5 minutes.
- Non-adhésif: 23°C 50% H.R. 40 minutes.
- Durcissement: 23°C 50% R.V.
  - 24h - 4 mm
  - 48h - 5 mm
  - 72h - 8 mm
- Dureté - DIN 53505: 40 Shore A.
- Rétrécissement de volume après durcissement: < 2%.
- Résistance à la traction: 220 N/cm².
- Résistance au déchirement - DIN 53507: ca 40N/cm².
- Stabilité thermique: -30°C à +95°C - sommet: 155°C - max. 30 minutes.
- E-modul: 100% 0,9 mPa.
- Adhérence: excellente sur e.a. carreaux, ciment, pierre naturelle, bois, béton, aluminium, excepté sur les matériaux qui contiennent PP, PE, PTFE ou bitume.
- Elongation au point de rupture - DIN 53504 : >350%.
- Résistance aux U.V. : après un certain temps il peut y avoir une décoloration par des influences externes .
- Possibilité de peindre: OK avec la plupart des laques à base d'eau et de solvents.
- Résistance chimique:
  - bonne: eau, eau de mer, solvants aliphatiques, graisses, acides organiques dilués, lessives, huiles
  - moyenne: esters, kétones, aromates • mauvaise: acides concentrés, solvants chlorés
- Consignes de sécurité: Veuillez consulter la fiche de sécurité.

Certificat

trans-inox-emicodeec1-2023-en.pdf

eurofins-iac-gold-certificate.pdf

ube-novatech-trans-inox-en.pdf

Fiche de données de sécurité

trans-inox-sds-fr-241211.pdf

Image du tableau d'utilisation

consommation-par-310ml.png

DOP

trans-inox-dop-250724-fr.pdf

Fiche technique

trans-inoxnovatechtecv2025-08-21-08-45-08fr.pdf

INSTRUCTIONS

- Température d’application entre +5°C et +40°C.
- Appliquer sur une surface propre, dépoussiérée et dégraissée.
- Utiliser le Tec7 Prepare & Finish pour le nettoyage et le dégraissage, pour la finition et l’enlèvement de polymères Tec7 non-durcis. En cas de forte salissure, nettoyer à l’aide de Tec7 Cleaner et/ou Multiclean.
- Appliquer à l’aide d’un pistolet à main ou pneumatique (de préférence avec piston téléscopique).
- En raison de la grande variété de matières plastiques et compositions, ainsi que des matériaux qui sont sujettes à la fissuration sous contrainte, il est recommandé de faire des tests préliminaires.
- Tester l’adhérence sur matières synthétiques, laques en poudre, bois exotiques et surfaces bitumineuses.
- D’abord renforcer les surfaces faibles et/ou poudreuses avec Poxy Primer.
- En raison de la grande variété des produits de finition disponibles sur le marché, nous recommandons des essais préliminaires. L’utilisation des produits à base de résine alkyde peut causer des ralentissements de séchage.
- En collant des miroirs dans les espaces sanitaires, appliquer des lignes de colle verticales pour éviter de l’eau stagnante dû à la condensation.
- L’épaisseur idéale de colle pour obtenir une force optimale: 3 mm.
- Consommation en jointayant:

© 2025 Tec7

Webdesign by Code d'Or