

TEC7

TOUT SCELLER, COLLER ET MONTER

Adhérence exceptionnelle sur presque tous les matériaux

Force d'adhérence très élevée

Processus de renforcement rapide

Durcissement jusqu'à -10°C

Classe de résistance à la moisissure la plus élevée



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Description du produit

- Adhérence exceptionnelle sur les matériaux difficiles.
- Sur surfaces sèches et humides.
- Élasticité durable même à long terme.
- Résistance élevée aux UV et inaltérable pour une utilisation intérieure et extérieure.
- Sans danger pour les miroirs et les matériaux isolants, pas de marquage sur la pierre de taille.
- Presque inodore.
- Exempt de isocyanates, solvants et phtalates.
- Étanche à l'eau et à l'air.



Emballages et couleurs disponibles

Article no. **Code EAN** **Description**

535105000 5414195022641 Tec7 noir (RAL 9004) - tube 100ml

535106227 5414195008317 Tec7 noir (RAL 9004) - cartouche 310ml

535108000 5414195535189 Tec7 noir (RAL 9004) - poche 600ml

535109000 5414195020968 Tec7 noir (RAL 9004) - poche 400ml

535206227 5414195008324 Tec7 blanc (RAL 9016) - cartouche 310ml

535208000 5414195535288 Tec7 blanc (RAL 9016) - poche 600ml

535209000 5414195020630 Tec7 blanc (RAL 9016) - poche 400ml

535306227 5414195008362 Tec7 gris (RAL 7004) - cartouche 310ml

535309000 5414195020975 Tec7 gris (RAL 7004) - poche 400ml

535406000 5414195535462 Tec7 brun (RAL 8017) - cartouche 310ml

| Article no. | Code EAN | Description |
|-------------|---------------|---|
| 535806000 | 5414195535868 | Tec7 chêne (RAL 1011) - cartouche 310ml |

| | | |
|-----------|---------------|---|
| 535906227 | 5414195008416 | Tec7 beige (RAL 1015) - cartouche 310ml |
|-----------|---------------|---|

Applications

- Colle et mastic d'application universelle en kit.
- Toutes applications dans le bâtiment, le sanitaire et l'entretien général.
- Tec7 adhère à la plupart des surfaces et ne corrode pas les plastiques.
- Peut être utilisé en toute sécurité sur tous les matériaux, miroirs, pierre de taille, polystyrène, métaux non ferreux, la plupart des plastiques, ...
- Peut être utilisé sur des surfaces humides, même sous l'eau.
- Peut être rapidement repeint avec les peintures les plus courantes (ne pas utiliser avec la peinture alkyde).
- Tec7 adhère moins sur le PP, le PE, le PTFE, le bitume et le silicone. L'adhérence sur PP est améliorée avec le primer PT7.

INFORMATIONS TECHNIQUES


Spécifications


(Toutes les valeurs à 23°C / 50% d'humidité relative)

- Base : polymères hybrides nTec.
- Durcissement : polymérisation sous l'effet de l'humidité (de l'air).
- Odeur : neutre.
- Densité : $1,50 \pm 0,1 \text{ g/cm}^3$.
- Température d'application : -10°C à +40°C.
- Stabilité thermique : -40°C à +90°C / pointe 200°C (max 20 minutes)
- Formation de pellicule : 8 minutes.
- Sans toucher : 25 minutes.
- Résistance fonctionnelle (serré à la main) :
 - Matériaux poreux : 3 heures.
 - Matériaux non poreux : 6 heures.
- Durcissement :
 - 24h - 6mm
 - 48h - 7mm
 - 72h - 8mm
- Rétrécissement de volume après durcissement : < 1 %.
- E-Modulus 100% (DIN 53504 S2) : 200N/cm² / 2,00 MPa.
- Élongation au point de rupture (DIN 53504 S2) : 350 %.



- ▶ Dureté Shore A (DIN 53505) : 60.
- ▶ Résistance à la traction (DIN 53504 S2) :
 - après 7 jours : 280 N/cm² (= 280 kg/10cm²)
 - après 3 mois : 380 N/cm² (= 380 kg/10 cm²)
- ▶ Résistance chimique :
 - Bonne : eau, eau de mer, solvants aliphatiques, huiles, graisses, acides organiques dilués, alcalis
 - Moyenne : esters, cétones, solvants aromatiques
 - Mauvaise : acides concentrés, solvants chlorés
- ▶ Résistance aux intempéries : très bonne.
- ▶ Résistance à la formation de moisissures : (ISO 846) : classe 0.
- ▶ Conservation : 18 mois à compter de la production.
- ▶ Les sept premiers chiffres du numéro de lot forment la date de production : YY WW DDD, où YY = année (24 = 2024), WW = semaine et DDD = jour.
- ▶ Mesures de sécurité : veuillez consulter la fiche de données de sécurité.







Certificat

[20250410-marine-tested-ntec-tec7-basic.pdf](#)

[tec7-emicodeec1-2024-en.pdf](#)

[tec7-a-tec-m1-2024.pdf](#)

[epd-tec7.pdf](#)

[komo-33457-26-novatech-international-nv-engels.pdf](#)

[isega-tec7-en-2026.pdf](#)

Fiche de données de sécurité

[tec7-sds-fr-240627.pdf](#)

Image du tableau d'utilisation

[consommation-par-310ml.png](#)

DOP

[tec7-dop-250724-fr.pdf](#)

Fiche technique

[tec7novatechtec2026-02-05-14-18-46fr-fr.pdf](#)

INSTRUCTIONS

- Température d'application entre -10°C et +40°C. À des températures inférieures à 0°C, le durcissement est considérablement ralenti.
- Appliquez sur une surface propre, stable, sans poussière ni graisse.
- Utilisez Tec7 Prepare & Finish pour un nettoyage en toute sécurité et une finition parfaite. Nettoyez avec Tec7 Cleaner et/ou Multiclean, en cas de forte salissure.
- Testez l'adhérence sur les plastiques, les revêtements en poudre, les bois exotiques et les matériaux bitumineux.
- Renforcez au préalable les surfaces fragiles et/ou poreuses au Poxy Primer.
- L'apprêt PT7 assure une adhérence optimale sur les plastiques difficiles (LSE) et les revêtements en poudre.
- Tec7 durcit par réaction avec l'humidité (de l'air). Appliquez le Tec7 en lignes, pas en points épais. Les points durcissent beaucoup plus lentement. Lorsqu'il est utilisé entre deux matériaux étanches à l'air, il est recommandé d'humidifier très légèrement une des surfaces.
- Utilisez des bandes de colle verticales pour éviter l'accumulation d'humidité et de poussière.
- Épaisseur de colle idéale : 0,5 mm à 3 mm. Couches fines = résistance supérieure. Couches plus épaisses = élasticité plus élevée.
- Peut être repeint après la formation de la pellicule. Ne pas utiliser avec des laques et des peintures à base d'alkyde.
- Utilisez Tec7 Cleaner et/ou Tec7 Powerwipes pour nettoyer les outils et/ou enlever le Tec7 non durci. Lavez les mains et la peau avec les lingettes Tec7 Powerwipes.
- Le Tec7 durci ne peut être enlevé que par des moyens mécaniques. Les derniers résidus peuvent être éliminés avec Remove All si la surface y résiste.

Attention lors de l'utilisation d'un pistolet à batterie !

L'utilisation de la plus petite ligne de coupe de buse sur un embout Tec7 génère une pression interne trop élevée. Cela peut entraîner une fuite à l'arrière de la cartouche (au niveau du piston). Pour éviter les fuites et le gaspillage, nous recommandons de toujours choisir une ouverture plus grande lors de la découpe de la buse. Ou ne pas régler la vitesse ou la pression du pistolet à batterie plus haut que la position médiane afin de limiter la pression accumulée dans la cartouche.