

# FOAMTACK PRO

## RAGASZTÓHAB

☑ Könnyen kezelhető

☑ Erőteljes kötésű

☑ Ismértékben tágul

☑ Beltéri és kültéri használatra



## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

### Termék leírás

Nagyon alacsony utótágulású, egész szezomban használható PU ragasztóhab beltéri és kültéri, -5°C és +30°C közötti használatra. A legjobb választás minden olyan szerelési és ragasztási munka esetén, ahol a sebesség, a szilárdság és a szigetelőképeség fontos szempontok. Minden építőanyaghoz jól tapad, kiváló hő- és hangszigetelő képességgel rendelkezik.

### Rendelhető csomagolás&szín

Cikkszám.	EAN-kód	Leírás
670009289		FoamTack Pro - aerosol 750ml

### Alkalmazás

Kemény szigetelőpanelek, cellás betontömbök és egyéb építőelemek ragasztásához hőhíd létrehozása nélkül.

Gipszkarton panelek falra és keretekre szereléséhez, valamint bútorlapok és belső elemek szereléséhez.

Ablakpárkányok elhelyezéséhez.

# TECHNIKAI INFORMÁCIÓ

## Specifikációk

- Alap: poliuretán.
- Kikeményedés: polimerizáció a (levegő) nedvességével.
- Szín: rózsaszín.
- Bőrképződés (23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett) FEICA TM 1014: 5 perc.
- Terhelhető (23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett): 60 perc után.
- Alaktartás (FEICA TM 1004): <1% torzulás.
- Sűrűség: 22 kg/m<sup>3</sup>.
- Hővezető képesség (FEICA TM 1020): 0,034 W/mK.
- Hangszigetelés: 60 dB.
- Szakítószilárdság (ETAG 004 - ETICS): 0,12 N/mm<sup>2</sup>.
- Nyírószilárdság: >0,43 N/mm<sup>2</sup>.
- Feldolgozási hőmérséklet: környezet: -5 °C/+30 °C és termék: +5 °C/+25 °C (ideális: +20 °C).
- Hőállóság: l-50 °C / +90 °C; csúcshőmérséklet: -65 °C/+130 °C.
- Ellenállás: időjárás-, víz- és rothadásálló; UV-fényre érzékeny.
- Felhasználhatósági idő: eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, függőlegesen tárolva legalább 15 hónap.
- Biztonsági intézkedések: kérjük, olvassa el a biztonsági adatlapot.

## Bizonyítvány

[m1-foamtack-novatech-international-nv-2023-12-12-en.pdf](#)

## Technikai adatlap

[foamtack-pronovatechtecv2023-12-05-12-29-01hu.pdf](#)

# INSTRUKCIÓK

2023. augusztus 24-től az ipari vagy professzionális használat előtt megfelelő képzés szükséges.

- Az aeroszolt legalább 30 másodpercig erőteljesen rázza fel.
- A ragasztót csíkokban, tiszta és stabil felületre vigye fel.
- Az alkatrészeket két perccel a bőrképződés előtt csatlakoztassa egymáshoz.
- Szükség esetén a támasztó alkatrészeket függőlegesen rögzíteni kell.

A pára elpárologtatása a felhordás előtt vagy után felgyorsítja a reakciót és elősegíti az egyenletes sejtképződést. Távolítsa el a friss habot Tec7 Spray & PUR Cleaner-rel, és tisztítsa meg kezét Powerwipes-szal. A megkeményedett habot az Összes eltávolításával távolítsa el. Nem alkalmas teherhordó szerkezeti elemekhez. Nem tapad PE, PP és más zártcellás szerkezetű műanyagokhoz. 60 perc után terhelhető és készre kivitelezhető. Tárolja függőlegesen, és szállítás közben zárja le szorítóval.