

# WP7-101 UNIVERZÁLIS TETŐTÖMÍTŐ

## FOLYÉKONY MS POLIMER TÖMÍTŐANYAG

100%-ban vízálló és 1 mm-től UV-álló.

Jobb tapadás EPDM-hez, cserepekhez, fém tetőanyagokhoz.

Problémás helyeken is tartósan víz- és szélálló.

Tartósan rugalmas és lépésálló.



## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

### Termék leírás

Az univerzális tetőtömítő egy folyékony MS hibrid polimer, amely könnyen elosztható, és nagyon hosszú élettartamú vízálló tömítőmembránná keményedik. Az univerzális tetőtömítő közepes méretű tetők javítására, befejezésére és felújítására is alkalmas, amelyek vízszintesen és függőlegesen is felvihetők a legtöbb tetőre és építőanyagra. Enyhén nedves felületre is felvihető, és 2 óra elteltével esőálló.



## Rendelhető csomagolás&szín

**Cikkszám.****EAN-kód****Leírás**

602470289

WP7-101 Universal Roof Sealing - bucket 4L

## Alkalmazás

Tetőszigetelés és felújítás.

Tetőalkatrészek tömítése, például vezetékek, csatlakozások, átvezetések, élek és oldalak.

Tetőelemek és kis lapostetők felújítása.

EPDM fólia, ólomból készült szegélyek, cink- és rézöntvények szivárgásának javítása.

A föld alatt, a kertben elhelyezkedő faanyagok védeleme.

# TECHNIKAI INFORMÁCIÓ

## Specifikációk

- Alap: 1K MS hibrid polimer.
- Szín: fekete.
- Szag: szagtalan.
- Kikeményedés: a levegő páratartalmával való érintkezésre térhálósodás.
- Állag: krémes.
- Relatív sűrűség: 1,45.
- Feldolgozási hőmérséklet: +5°C és +35°C között.
- Hőállóság: -40°C és +90°C között.
- Bőrösödés: 1 óra.
- Kikeményedés:
  - 24 óra elteltével: > 2 mm.
  - 72 óra elteltével: > 4 mm.
- Zsugorodás (DIN EN ISO 10563):  $\leq 4\%$ .
- Keménység (Shore A, EN 53505): 35.
- Szakítószilárdság (EN 53504 S2): 1,9 N/mm<sup>2</sup>.
- Rugalmassági modulus (EN 53504 S2): 1,4 N/mm<sup>2</sup>.
- Szakadási nyúlás (EN 53504 S2): +/- 300%.
- Felhasználhatósági idő: 12 hónap, eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös és fagymentes helyen tárolva.
- Biztonsági intézkedések: kérjük, olvassa el a biztonsági adatlapot.



## Bizonyítvány

[epd-wp7-101.pdf](#)

[wp7-101-emicodeec1-2022-en.pdf](#)

## INSTRUKCIÓK

- Tiszta és stabil felületre vigye fel, enyhén nedves felületekre is alkalmas. A törékeny felületeket, csatlakozásokat, varratokat és sarkokat üvegszálal hálóval erősítse meg. A nagy területeket (> 4 m<sup>2</sup>) üvegszálal hálóval kell megerősíteni.
- Ecsettel vagy spatulával vigye fel, egy minimum 1 mm vastagságú rétegben alkalmazza.
- A szerszámokat azonnal Tec7 Cleaner-rel, a kezét pedig Powerwipes-szal tisztítsa meg.

Tesztelje a tapadást EPDM-en és műanyagokon. Bitumenes anyagokon előfordulhat elszíneződés és/vagy a tapadás elvesztése, de kezelt palatető fedésére is alkalmazható. Állandó merítésre nem alkalmas. Anyagszükséglet 1 mm vastagsághoz: 1 liter/m<sup>2</sup>. A szükséglet az aljzat érdességétől függően változik.