

WP7-301 ROOF 2.0

JUMTU REMONTA PASTA UZ SAUSĀM UN SLAPJĀM VIRSMĀM

- Ūlītēja ūdens necaurlaidība.
- Uzklāšana bez kausēšanas.
- Ģastāvā gumija ilgstošai elastībai.
- Bitums ūdensnecaurlaidībai.
- Stikla šķiedra stiepes noturībai.
- Viegli uzklājams.



VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Produkta apraksts

Roof 2.0 ir lietošanai gatavs un viegli uzklājams gumijas, bitumena un stikla šķiedras bāzes jumta remonta pasta, ko var lietot gan uz mitrām, gan sausām virsmām. Piemērots arī vertikālām virsmām, Roof 2.0 ir ūdensnecaurlaidīgs uzreiz pēc uzklāšanas, izturīgs pret lietūs ietekmi, veido saķeri ar lielāko daļu būvmateriālu, ir saderīgs ar visiem bitumena materiāliem un arī ar šiferi. Veido papildu UV aizsardzību.



Pieejamie iepakojumi un krāsas

SKU	EAN	Apraksts
602150237		WP7-301 Roof 2.0 - kārtidžs 310ml

Lietošana

- Bojātu jumtu tūlītēja remontēšana jebkuros laikapstākļos, arī uz slapjām virsmām.
- Piemērots kā aukstā līme bitumena materiālu līmēšanai (šindelis, ruberoīds, gofrētās bituma loksnes).
- Plaisu un savienojumu remonts.
- Jumta materiālu un notekcauruļu savienojumi.
- Lūku un skursteņu blīvēšana.
- Pamatu hidroizolācija (EN 15814 sertificēts).
- Jumta logu, dzegas, balkonu un terašu hidroizolācija.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Tehniskie dati

- Bāze: Stikla šķiedra, modificēts bitums, butilgumija.
- Smarža: Šķīdinātāja smarža.
- Krāsa: melna.
- Relatīvais blīvums: 1.1.
- Stiepes izturība: 170%.
- Uzklāšanas temperatūra: -15°C / + 40°C.
- Termiskā stabilitāte: -40°C / + 85°C.
- Ķīmiskā izturība: nav izturīgs pret ogļūdeņražu bāzes šķīdinātājiem.
- Krāsojams: nav krāsojams.
- Uzglabāšanas laiks: 24 mēneši.
- Drošības pasākumi: skatīt datu drošības lapu.

Tehniskā datu lapa

[wp7-301-roof-20novatechtecv2026-06-23-10-16-07lv.pdf](#)

Drošības datu lapa

[roof-20-wp7-301-sds-lv.pdf](#)

NORĀDĪJUMI

- Uzklājiet uz attaukotas un nedrūpošas, no ledus un sniega brīvas virsmas.
- Notīriet putekļus un noņemiet drūpošās daļas.
- Lielākiem caurumiem un plaisām izmantojiet jumta materiāla detaļas.
- Ieteicams uzklāt līdz 2 mm kārtu izmantojot Tec7 Gun un izlīdzināt ar Tec7 cleaner samitrinātu otu vai lāpstiņu.

Instrumentus tīrīt ieteicams ar Tec7 Cleaner. Nelietot dīķos vai upēs, vai uz jumtiem no kuriem notekūdeņi nonāk ūdens tilpnēs.

Šīfera blīvēšanai rekomendējam 1mm biezu kārtu.

Patēriņš: 1 Litrs = 1mm bieza kārta uz 1m².