ST7-101 SPRAYTEC LARGE SURFACES STARTERSKIT

STARTERSKIT MET MS POLYMEER SPUITLIJM VOOR

DUNNE VERLIJMINGEN

Meteen aan de slag, met Cleaner én gun

Alles lijmen

Eenzijdig aanbrengen

Herpositioneerbaar

Ook op vochtige ondergrond (handdroog)



ALGEMENE INFORMATIE

Beschrijving van het product

Haal deze starterskit in huis voor het verlijmen van alle grotere oppervlakken.
SprayTec spuitlijm is veilig op alle materialen. Dankzij de hoge lijmkracht van 15 kg/cm² verlijm je tot 5 m² lijmoppervlak per bus.
Met de inbegrepen Spray & PUR Cleaner reinig je nadien moeiteloos de gun voor een volgend gebruik.

SprayTec bevat geen schadelijke oplosmiddelen, isocyanaten of ftalaten.

Inhoud van de starterskit:

- 3 x ST7-101 SprayTec Large Surfaces
- 1 x Spray & PUR Cleaner
- 1 x Spray & PUR Gun
- 1 x Leaflet Starterskit SprayTec A4

Beschikbare verpakkingen & kleuren

	Artikelnr.	EAN code	Omschrijving
	530999000	5414195024386	ST7-101 SprayTec Large Surfaces Starterskit

Toepassing

Verlijmen van alle bouwmaterialen op grote oppervlakken zoals dakmaterialen (EPDM, PVC, underlayment…), vloeren (linoleum, vinyl en vinyltegels, LVT, kurk, …), muren en wanden (waterdichtingsmembraan, isolatie-, douche- en akoestische panelen), hout (fineer, HPL, lamineren en dubbelen van panelen …) en isolatiematerialen: (schuimrubber, trapbekleding, PIR, PUR, EPS, XPS,…)

TECHNISCHE INFORMATIE

Specificaties

Specificaties SprayTec

Alle waarden bij 23°C, 50% Relatieve luchtvochtigheid:

- Basis: MS Hybrid polymer.
- Uithardingsmechanisme: Polymerisatie door (lucht-)vocht.
- Kleur: wit.
- Tack-opbouw: 10-20 minuten.
- Huidvorming: 30 minuten.
- Handvast/functionele sterkte: 4u.
- Uitharding: 24u.
- Adhesiekracht*: 15 kg/cm².
- Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +40°C.
- Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +100°C (piek max 30 minuten: 150°C).
- Lijmdikte: 0,2 mm tot 1 mm.
- Verbruik: +/- 5 m²/bus (0.25 mm lijmdikte).
- Overschilderbaar met de meeste lakken en verven. Niet gebruiken in combinatie met alkydharslakken.
- Houdbaarheid: 18 maanden vanaf productie. De eerste zeven cijfers van de batchnummer vormen de productiedatum: YY WW DDD, waarbij YY = jaartal (19 = 2019), WW = week en DDD = dag.
- Veiligheidsmaatregelen: raadpleeg de laatst gepubliceerde veiligheidsfiche op de website.

(*) adhesiekracht gemeten als Tensile Lap Shear Strength, afhankelijk van de ondergrond en de ondergrondvoorbereiding.

Specificaties gun

- Type pistool: PU Foam.
- Materiaal: Metaal/kunststof.
- Krachtoverbrenging: Instelbaar.
- Druppelstop: nee.
- Krachtcontrole: nee.
- Aantal standen: 50.

Specificaties Cleaner

- Voorkomen (bij 20°C): vloeistof.
- Dampdruk (bij 20°C): >= 3000 hPa.
- Dampdruk (bij 50°C): >= 8000 hPa.
- Relatieve dichtheid (bij 20°C): 0.79.

Technische fiche

st7-101-spraytec-large-surfaces-starterskitnovatechtecv2025-09-01-11-13-35nl.pdf

- Wateroplosbaarheid: oplosbaar.
- Oplosbaar in: ethanol, ether, chloroform.
- Relatieve dampdichtheid: > 1.
- Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

© 2026 Tec7

Crafted by Brigada