

# PUR

## ISOLATIE- EN MONTAGESCHUIM

360° toepasbaar.

Minimale uitzettingsdruk.

Bruikbaar bij -10°C tot +30°C.

Rotbestendig.

Lang houdbaar, zelfs geopend.



Koop nu

Verkooppunten

## ALGEMENE INFORMATIE

### Beschrijving van het product

Gebruiksklaar PUR-schuim voor montage, vulling, afdichting, isolatie, voorkoming van koude- en geluidsbruggen, ...



### Beschikbare verpakkingen & kleuren

Artikelnr.	EAN code	Omschrijving
670001000	5414195670019	PUR - aerosol 750ml

# TECHNISCHE INFORMATIE

## Specificaties

- Grondstofbasis: polyurethaan.
- Huidvorming (FEICA TM 1014): 8 minuten.
- Snijdbaar (FEICA TM 1005): 45 min.
- Uithardingstijd: 90 minuten voor 30mm dikte.
- Dichtheid:  $\pm 25$  g/l.
- Opbrengst in vrije ruimte (FEICA TM 1003):  $\pm 32$  liter schuim.
- Opbrengst in voeg (FEICA TM 1002):  $\pm 24$  meter schuim (voegmaat 2 x 5 cm).
- Krimp (FEICA TM 1004):  $< 4\%$ .
- Na-expansie (FEICA TM 1010): 115 %.
- Celstructuur:  $\pm 70\%$  gesloten cellen.
- Brandclassificatie (DIN 4102): B3.
- Drukbestendigheid:  $\pm 2,0$  N/cm<sup>2</sup>.
- Schuifsterkte:  $\pm 5$  N/cm<sup>2</sup>.
- Wateropname (EN1609): 1% volume.
- Warmtegeleidbaarheid (DIN 52612): 37 mW/m.K.
- Akoestische isolatie (EN ISO 717-1): 58 dB.
- Transporttemperatuur: tot -20°C.
- Verwerkingstemperatuur product: minimum +5°C.
- Verwerkingstemperatuur ondergrond: -10°C tot +30°C.
- Temperatuurbestendigheid na uitharding: -40°C tot +90°C.
- Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende verpakking, koel, droog en rechtopstaand bewaren bij 20°C.
- Veiligheidsmaatregelen: Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.



## Certificaat

[pur-emicodeec1-2023-en.pdf](#)

## Veiligheidsinformatieblad

[pur-sds-nl-240217.pdf](#)

## Technische fiche

[purnovatechtecv2023-07-10-12-11-52nl.pdf](#)

## INSTRUCTIES

Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid.

- Goed schudden vóór gebruik (bij omgekeerd gebruik bus tijdens toepassing schudden voor een vlot debiet).
- Aangrenzende oppervlakken beschermen.
- Aanbrengen op zuivere en stabiele ondergrond.
- Ondergrond licht bevochtigen bevordert de hechting en verkort de uithardingstijd. Breng PUR vóór gebruik op kamertemperatuur. Een geopende verpakking is enkele weken houdbaar indien PU-schuim aan de uitgang zorgt voor afdichting. Vers gemorste PUR reinigen met PUR Cleaner. Handen reinigen met Powerwipes doekjes. Uitgeharte resten verwijderen met Remove All. Rechtop bewaren en vastklemmen bij transport.