

FoamTack Pro Construct Startpakke

STARTPAKKE TIL ALT-I-ÉN KLÆBENDE SKUM TIL KALIBREREDE BLOKKE, PANELER OG ISOLERING

- Kom straks i gang med rengøringsmiddel og pistol
- Hurtig forarbejdning, hurtig hærdning
- Ingen blanding, intet vand nødvendigt
- Ingen ventetid mellem stenlag
- Stærkere end mørtel
- Indendørs og udendørs brug
- 1 dåse FoamTack Pro Construct = 160 kilo mørtel = 10 m² gasbetonblokke
- KOMO-godkendelse for bærende vægge

Tekniske info

- Base: polyurethan.
- Hærdning: polymerisering ved (luft)fugtighed.
- Farve: grå.
- Huddannelse (ved 23 °C og 50 % RF) FEICA TM 1014: 6 minutter.
- Kan belastes (ved 23 °C og 50 % RF): 60 minutter.
- Dimensionsstabilitet (FEICA TM 1004): <3 % deformation.
- Hærdningstid: 30 min.
- Ydelse: 60 m (diameter 2 cm).
- Densitet: 22 kg/m³.
- Varmeledningsevne (FEICA TM 1020): 0,036 W/mK.
- Lydisolering: 60 dB.
- Forskydningsstyrke: >0,9 N/mm² (beton).
- Forarbejdningstemperatur: omgivelser: -10 °C/+35 °C og produkt: +10 °C/+35 °C.

Produkt

Egenskaber

Dette startkit er dit første valg til certificeret limning af bærende og ikke-bærende konstruktioner fremstillet af formstabile materialer.

Klæbeskum til alle ikke-bærende og bærende konstruktioner* fremstillet af formstabile materialer såsom kalibrerede hurtigbygningssten, kalksandsten (silikatsten), porebeton eller betonblokke.

Arbejdet kan udføres hurtigt uden blanding og uden ventetider mellem stenlagene. 1 dåse FoamTack Pro Construct er tilstrækkelig til 10 m² porebetonblokke (600 x 250 x 150 mm) eller 14-18 m² gipsplader.

FoamTack Pro Construct er et ikke-penetrerende klæbeskum, der sikrer optimal kontakt mellem de materialer, der skal limes, selv med hule sten. Det kan anvendes ved omgivelsestemperaturer mellem -10 °C og +35 °C.

Novatech International NV produces all information with the utmost care but cannot give any guarantees as to its nature, content and/or use. The company does not accept any liability for direct or indirect damage caused by the contents of the information included. All images included are for indicative purposes only. No rights may be derived from them. None of the published data may be copied, stored in an automated database and/or made public, in any form or manner, without the explicit prior written consent of Novatech International NV.

- Temperaturbestandighed: -40 °C/+90 °C; maksimale temperaturer: -60 °C/+130 °C.
- Holdbarhed: vejr-, vand- og rådbestandig; følsom over for UV-lys.
- Dåsens volumen: 880 ml.
- Holdbarhed: mindst 15 måneder i original lukket emballage, opbevares tørt, køligt og oprejst.
- Sikkerhedsforanstaltninger: Se sikkerhedsdatabladet.

Pistolspecifikationer

- Pistoltype: PU-skum.
- Materiale: Metal/plast.
- Krafttransmission: Justerbar.
- Drypstop: Nej.
- Kraftregulering: Nej.
- Antal positioner: 50.

Rengøringsmiddelspecifikationer

- Udseende (ved 20 °C): Flydende.
- Damptryk (ved 20 °C): >= 3000 hPa.
- Damptryk (ved 50 °C): >= 8000 hPa.
- Relativ densitet (ved 20 °C): 0,79.
- Vandopløselighed: opløselig.
- Opløselig i: ethanol, ether, chloroform.
- Relativ damptæthed: > 1.
- Holdbarhed: 24 måneder, hvis det opbevares tørt, køligt og frostfrit.
- Sikkerhedsforanstaltninger: Se sikkerhedsdatabladet.

- DB nummer - VVS nummer
  - 2535328 - 271449059 - FoamTack Pro Construct Startpakke

Emballage

FoamTack Pro Construct Startpakke	670995257

(*) KOMO-certificeret til bærende vægge (BRL1008) til BENELUX-markedet. Vi anbefaler altid at kontrollere de lokale bygningsreglementer for at sikre overensstemmelse.

Indhold i startpakken:

3 x FoamTack Pro Construct
1 x Spray & PUR Cleaner
1 x FoamTack Pro Gun

Anvendelsesområder

- Certificeret limning af bærende konstruktioner lavet af formstabile, keramiske hurtigbygningssten, porebetonblokke eller kalksandsten.
- Limning uden kuldebro af stive isoleringspaneler og andre konstruktionselementer.
- Montering af gipsplader, møbelpaneler og interiørelementer mod vægge og rammer.
- Montering af vindueskarme.
- Fastgørelse af elektriske indbygningsdåser.

Anvendelse

Fra den 24. august 2023 skal der gennemføres en passende uddannelse til industriel eller professionel brug.
Ryst dåsen kraftigt i mindst 30 sekunder.

Se det tekniske datablad for FoamTack Pro Construct inden brug.

Novatech International NV produces all information with the utmost care but cannot give any guarantees as to its nature, content and/or use. The company does not accept any liability for direct or indirect damage caused by the contents of the information included. All images included are for indicative purposes only. No rights may be derived from them. None of the published data may be copied, stored in an automated database and/or made public, in any form or manner, without the explicit prior written consent of Novatech International NV.





Novatech International NV produces all information with the utmost care but cannot give any guarantees as to its nature, content and/or use. The company does not accept any liability for direct or indirect damage caused by the contents of the information included. All images included are for indicative purposes only. No rights may be derived from them. None of the published data may be copied, stored in an automated database and/or made public, in any form or manner, without the explicit prior written consent of Novatech International NV.