



ST7-101 SprayTec

Large Surfaces

MS-POLYMEERIPOHJAINEN RUISKUTUSLIIMA OHUISIIN SIDOKSIIN

- ✓ Liimaa kaikki
- ✓ Levitys yhteen kappaleeseen
- ✓ Uudelleenasetettavissa
- ✓ Jopa kosteilla pinnoilla (kosketuskuiva)

Kiinnittää & tiivistää

Tekniset Tiedot

Kaikki arvot 23°C:ssa 50 %:n suhteellisessa kosteudessa:

- Basic: MS-hybridipolymeeri.
- Kovettumismekanismi: Polymeroituu (ilman)kosteudesta.
- Väri: valkoinen.
- Tartunnan muodostuminen: 10-20 min.
- Nahkottuminen: 30 minuuttia.
- Käsihiukka/toiminnallinen lujuus: 4 h.
- Kovettuminen: 24 h.
- Tarttuvuus: 15 kg/cm².
- Käsitteilylämpötila: +5°C - +40°C.
- Lämpötilankestävyys: -40°C - +100°C (maks. 30 minuutin huippu: +150°C).
- Liiman paksuus: 0,2 - 1 mm.
- Kulutus: +/- 5 m²/purkki (0,25 mm liiman paksuus).
- Voidaan päällemaalata useimmilla lakoilla ja maaleilla. Älä käytä yhdessä alkydihartsilakkojen kanssa.
- Säilyvyys: 18 kuukautta valmistuksesta. Eränumeron seitsemän ensimmäistä numeroa muodostavat valmistuspäivän: YY WW DDD, missä YY = vuosi (19 = 2019), WW = viikko ja PDD = päivä.
- Turvatoimenpiteet: katso käyttöturvallisuustiedote verkkosivustolta.

Tuote

Ominaisuudet

- Turvallinen kaikille materiaaleille.
- Kaikkien suurempien pintojen liimaamiseen.
- Ei sisällä haitallisia liuottimia, isosyanaatteja tai ftalaatteja.
- Jopa 5 m² liimapintaa tölkkiä kohden.
- Suuri tartuntakyky: 15 kg/cm².

Sovellus

Kaikkien rakennusmateriaalien liimaus suurille pinnoille:

- kattomateriaalit (EPDM, PVC, aluskate jne.)
- lattiat (linoleumi, vinyyli ja vinyylilaatat, LVT, korkki jne.)
- seinät ja väliseinät (vedeneristyskalvo, eristys-, suihku- ja äänipaneelit)
- puu (viilu, korkeapainelaminaatti, paneelien laminointi ja päällystys jne.)
- eristemateriaalit: (vaahtokumi, porraspäällysteet, PIR, PUR, styrox, XPS jne.)

(*) tartuntavoima mitattuna vetolujuutena, alustasta ja alustan valmistelusta riippuen.

Pakkaus

ST7-101 SprayTec Large Surfaces - aerosoli
750ml

530001228

Käyttö

Tarkemmat käyttöohjeet: katso käsittelyohjeet.

Huomioitavaa:

- ST7-101 SprayTec soveltuu ohutliimaukseen tasaiselle pinnalle. Epätasaisuuksien tulee olla pienempiä kuin 1 mm.
- Levitä pölyttömälle ja rasvattomalle pinnalle. Pinta ei saa olla täysin kuiva. Pisaroita tai vesikerrosta ei saa olla näkyvissä.
- Suojaa viereiset materiaalit ohiruiskutukselta.
- Testaa tarttuvuus muoveihin, jauhemaaleihin, eksoottisiin puulajeihin ja bitumimateriaaleihin.
- Poista läikkynyt tuote ennen kovettumista Spray & PUR Cleanerilla tai Tec7 Cleanerilla. Kovettunut SprayTec voidaan poistaa vain mekaanisesti.

Käyttö

- Ravista voimakkaasti vähintään 20 kertaa. Pidä tölkkiä ylösalaisin. Ravista säännöllisesti käytön aikana.
- Ruuvaa patruuna Spray & PUR Gun -pistooliin ja käännä annostelunuppi täysin auki. Asenna SprayTec-suutin tasaisen ruiskutuskuvion saamiseksi. Suorita ruiskutustesti testipinnalle.
- Ruiskuta 30-50 cm etäisyydeltä. Käytä useita nopeita siirtymiä tasaisen kerrospaksuuden saavuttamiseksi tai hidasta kuplavaikutelman saamiseksi, jossa kerros muodostuu epäsäännöllisemmin mutta paksummin.
- Anna ruiskutetun kerroksen haihtua muutaman sekunnin ajan ennen liimaamista. Jos kuplakerros on paksu, anna haihtua vähintään 1 minuutti. Liimatut materiaalit on helppo sijoittaa uudelleen heti ruiskutuksen jälkeen.
- Pystykäytössä: jätä peittämättä 10-20 minuutiksi, jotta alkuperäinen tartunta muodostuu.
- Tuo liitettävät materiaalit varovasti yhteen ja vältä suuria voimia kovetuksen aikana. 4 tunnin kuluttua (23 °C:ssa) liima on kärsiikka. Täydellinen kovettuminen 24 tunnin kuluttua.

Käytön jälkeen

- Ruuvaa tyhjä SprayTec-tölkki irti pistoolista ja huuhtelee pistooli huolellisesti Spray & PUR Cleaner -puhdistusaineella.
- Pidä avoin tölkki kiinnitettynä pistooliin säätöruuvi kiinni. Näin tuotetta voidaan käyttää uudelleen 3-4 kuukautta.
- SprayTec voidaan maalata päälle. Lakkojen ja maalien erojen vuoksi testausta suositellaan. Alkydihartsipohjaisten tuotteiden käyttö voi häiritä sekä liiman että maalin kuivumista

