



Trans

TRANSPARENT UNIVERSELLT TÄTNINGS- OCH LIMKIT

- ✓ God vidhäftning på nästan alla material
- ✓ Efter härdning är det superstarkt och permanent elastiskt.
- ✓ Kan appliceras på våta underlag
- ✓ Svamp- och bakteriebeständigt



Teknisk information

- Bas: MS-polymer.
- Karaktär: elastisk pasta.
- Färg: kristallklar.
- Flöde: 5 bar/ 3 mm/ 23 °C 160 g/min.
- Hinnbildning: 23 °C 50 % R.V. 5 minuter.
- Klubbfri: 23 °C 50 % R.V. 40 minuter.
- Full härdning: 23 °C 50 % R.V. :
 - 24 tim – 4 mm
 - 48 tim – 5 mm
 - 72 tim – 8 mm
- Hårdhet – DIN 53505: 40 Shore A.
- Volymkrympning efter härdning: < 2 %.
- Draghållfasthet: 220 N/cm².
- Rivhållfasthet – DIN 53507: ca 40 N/cm².
- Termisk stabilitet: – -30 °C till +95 °C – topp: 155 °C – max. 30 minuter.
- Elasticitetsmodul: 100 % 0,9 mPa.
- Vidhäftningsförmåga: perfekt på (bland annat) kakel, cement, natursten, trä, betong och aluminium, med undantag för polypropen, polyeten, polytetrafluoreten och bitumen.
- Brottöjning – DIN 53504: >350 % UV-resistans: över tid kan missfärgning utvecklas på grund av extern påverkan.
- Övermålningsbar: Fungerar med de flesta lösningsmedels- och vattenbaserade lackfärger.
- Tryckmotstånd (ISO 11432): 0,84 N/mm².
- Kemikaliebeständighet:
 - bra: vatten, havsvatten, alifatiska lösningsmedel, fett, utspädda organiska syror, lut, oljor.

Produkt

Egenskaper

- Utan lösningsmedel och isocyanater.
- Kan användas på speglar, lämnar inte några märken på natursten.
- Nästan luktlöst.
- Jämnt på våta och hala ytor.
- Svamp- och bakteriebeständigt.
- Vatten- och lufttätt.
- Kan användas på de flesta byggnadsmaterialen.

- medel: estrar, ketoner, aromatiska föreningar.
- dålig: koncentrerade syror, klorerade lösningsmedel.
- Hållbarhet : i oöppnad originalförpackning, torrt, svalt och frostfritt:
 - patron 310ml : 12 månader
 - tub 50ml : 12 månader
 - rör 100ml : 15 månader
 - korv 400ml : 15 månader
- Säkerhetsåtgärder: Vänligen se säkerhetsdatabladet.

Förpackning

Trans - patron 310ml	539506228
Trans - sausage 400ml	539509000
Trans - sausage 600ml	539508000

Använda

- Bearbetningstemperatur från +5°C till +40°C.
- Applicera på underlag som är fria från smuts, damm och fett.
- Om det behövs kan rengöring utföras med Tec7 Cleaner eller Multiclean.
- Applicera med manuell eller luftdriven pistol (bäst med teleskopkolv).
- På grund av den stora mängd olika plastmaterial och sammansättningar som finns, samt material som har lätt till spänningskorrosion, rekommenderar vi att produkten testas först.
- Testa vidhäftningsförmågan på plast, pulverlackerade ytor, exotiskt trä och asfalthaltiga material. Starta genom att förstärka svaga och/eller porösa underlag med Poxyl Primer.
- På grund av den stora mängd färg och målarfärg som finns på marknaden, rekommenderar vi att produkten testas först. Produkter som är baserade på alkydhartser kan ha en långsammare torkningsprocess.
- Använd Tec7 Cleaner för att rengöra och avfetta på ett säkert sätt, få en perfekt finish och för att ta bort ohärdade Tec7-polymerer. Använd HP Clean för att få en finish på porösa material.
- Vid limning av speglar i sanitära miljöer bör endast vertikala remsor med lim appliceras för att undvika stillastående fukt på grund av kondens.
- Idealisk limtjocklek för optimal vidhäftningsstyrka: 3 mm.
- Använd vid fogning och tätning:



CONSUMPTION IN M PER 310 ML

Width of joint in mm →	5	7	10	12	15	20	25
Depth of joint in mm ↓							
5	12	8	6				
7		6	4	3			
10			3	2,5	2,0	1,5	
12				2,1	1,7	1,2	1,0
15					1,3	1,0	0,8