



# ST7-101 SprayTec

## Large Surfaces

MS POLYMER SPRAYKLÆBER TIL TYNDE BINDINGER

- ✓ Limning af alt
- ✓ Enkelsidet påføring
- ✓ Flytbar
- ✓ Selv på fugtige overflader (berøringsstør)

Monterer og tætner

### Tekniske info

Alle værdier ved 23 °C, 50 % relativ luftfugtighed:

- Base: MS hybrid polymer.
- Hærdningmekanisme: polymerisering ved (luft)fugt.
- Farve: hvid.
- Opbygning af klæbeevne: 10-20 minutter.
- Skindannelse: 30 minutter.
- Berøringsfast/funktionel styrke: 4 h.
- Hærdning: 24 timer.
- Vedhæftningsstyrke: 15 kg/cm<sup>2</sup>.
- Forarbejdningstemperatur: +5°C og +40°C.
- Temperaturbestandighed: fra -40°C til +100°C (peak på maks. 30 minutter: +150°C).
- Limtykkelse: 0,2 mm til 1 mm.
- Forbrug: +/- 5 m<sup>2</sup>/dåse (0,25 mm limtype).
- Kan overmales med de fleste lakker og malinge. Må ikke anvendes i kombination med alkydharpikslakk.
- Holdbarhed: 18 måneder fra produktionsdatoen. De første syv cifre i batchnummeret danner produktionsdatoen: YY WW DDD, hvor YY = år (19 = 2019), WW = uge og DDD = dag.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsbladet på hjemmesiden.
- DB nummer - VVS nummer
  - 2406096 - 271443375 - ST7-101 SprayTec Large Surfaces - spraydåse 750ml

### Produkt

#### Egenskaber

- Sikker på alle materialer.
- Til limning af alle større overflader.
- Indeholder ingen skadelige opløsningsmidler, isocyanater eller ftalater.
- Op til 5 m<sup>2</sup> klæbende overflade pr. dåse.
- Høj klæbestyrke: 15 kg/cm<sup>2</sup>.

#### Anvendelsesområder

Limning af alle byggematerialer på store overflader:

- tagmaterialer (EPDM, PVC, underlag...)
- gulve (linoleum, vinyl og vinylfliser, LVT, kork, ...)
- vægge og skillevægge (vandtætningsmembran, isolerings-, bruse- og akustikpaneler)
- træ (finér, HPL, laminering og fordobling af paneler osv.)
- isoleringsmaterialer: (skumgummi, trappebeklædning, PIR, PUR, EPS, XPS,...)

(\*) vedhæftningskraft målt som Tensile Lap Shear Strength, afhængigt af underlaget og underlagets forberedelse.

## Emballage

ST7-101 SprayTec Large Surfaces - spraydåse  
750ml

530001257

## Anvendelse

For detaljeret brugsanvisning: Se behandlingsvejledningen.

Bemærk følgende:

- ST7-101 SprayTec er velegnet til tynd limning på en flad overflade. Ujævnheder skal være mindre end 1 mm.
- Påføres på en støv- og fedtfri overflade. Overfladen må ikke være helt tør. Ingen dråber eller et lag vand må være synligt.
- Beskyt tilstødende materialer mod oversprøjtning.
- Afprøv vedhæftningen til plast, pulverlakker, eksotiske træsorter og bituminøse materialer.
- Fjern spildt produkt før hærdning med Spray & PUR Cleaner eller Tec7 Cleaner. Hærdet SprayTec kan kun fjernes mekanisk.

### Anvendelse

- Ryst kraftigt mindst 20 gange. Hold dåsen på hovedet imens. Ryst jævnlige under brugen.
- Skru dåsen på Spray & PUR Gun, og drej doseringsknappen helt op. Monter SprayTec-dysen for at få et jævnt sprøjtømster. Lav en sprøjtetest på en testoverflade.
- Spray fra en afstand på 30-50 cm. Brug flere hurtige sprøjt for en jævn lagtykkelse eller langsomt for en bobleeffekt med mere uregelmæssig, men tykkere lagopbygning.
- Lad det sprayede lag fordampe i et par sekunder, før du limer. I tilfælde af et tykt lag med bobleeffekt skal du lade det fordampe i mindst 1 minut.
- Ved lodret brug: Lad stå utildækket i 10-20 minutter for at den indledende vedhæftning kan opbygges.
- Saml forsigtigt de materialer, der skal limes, og undgå høje kraftpåvirkninger under hærdningen. Efter 4 timer (ved 23 °C) er limen berøringsfast. Fuldstændig hærdning efter 24 timer.

### Efter brug

- Skru den tomme SprayTec-dåse af pistolen, og skyl pistolen grundigt med Spray & PUR Cleaner.
- Hold en åben dåse monteret på pistolen med stilleskruen lukket. På den måde kan produktet holde sig i 3-4 måneder.
- SprayTec kan overmales. På grund af de mange forskellige slags lak og maling anbefales en test. Brug af alkydharpiksbaserede produkter kan forstyrre tørreprocessen for både klæber og maling.

