



X-Seal

ALLES EN OVERAL AFDICHTEN

- ✓ Extreem flexibel en satijnkleurig.
- ✓ Hecht op de meeste bouwmaterialen, zelfs natte.
- ✓ Veilig en schimmelbestendig.
- ✓ Perfect overschilderbaar.
- ✓ Binnen en buiten toepasbaar.



Technische Eigenschappen

- Basis : MS hybride polymeer.
- Geur: neutraal.
- Shore-A-hardheid (DIN 53505): 32.
- Elasticiteitsmodulus bij 100% rek (DIN 53504 S2): $\pm 0.6 \text{ N/mm}^2$.
- Rek bij breuk (DIN 53504 S2): $\pm 600\%$.
- Elastisch herstel (DIN EN ISO 7389): $> 60\%$.
- Treksterkte (DIN 53504 S2): $\pm 1.6 \text{ N/mm}^2$.
- Bewegingsvermogen: 20 %.
- Consistentie (DIN EN ISO 7390): stabiel tot $\leq 3 \text{ mm}$.
- Uitharding: door polymerisatie onder invloed van luchtvochtigheid.
- Toepassingstemperatuur: $+5^\circ\text{C}$ tot $+40^\circ\text{C}$.
- Open tijd bij $23^\circ\text{C} / 50\% \text{R.V.}$: max. 30 min.
- Doorharding bij 23°C en $50\% \text{R.V.}$: na 24 u: $\pm 2.5 \text{ mm}$; na 48u: $\pm 3.5 \text{ mm}$.
- Krimp na uitharding (DIN EN ISO 10563) : $\leq 3\%$.
- Overschilderbaar: ja.
- Densiteit bij 23°C en $50\% \text{R.V.}$: $1.48 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$.
- Temperatuurbestendigheid: van -40°C tot $+90^\circ\text{C}$.
- Chemische bestendigheid:
 - Goed: water, alifatische solventen, oliën, vetten, verdunde organische zuren en basen.
 - Gematigd: esters, ketonen en aromaten.
 - Niet bestand tegen: geconcentreerde zuren en gechloreerde koolwaterstoffen.
- Weerbestendigheid: zeer goed.

Product

Karakteristieken

Extreem flexibele afdichtingskit op basis van MS hybride polymeer die alle andere kitten vervangt: schilderkit, sanitairkit, bouwkit, anti-vochtkit, beglazingskit, natuursteenkit, betonkit, ...

Gemakkelijk verwerkbaar en perfect overschilderbaar.

De combinatie van superieure hechting en blijvende elasticiteit garandeert bestendige voegen.

Perfect bestand tegen weer en wind, UV-stralen en temperatuurschommelingen.

Toepassingen

- Veilige natuursteenkit voor alle steensoorten zoals marmer, graniet, arduin, (de meeste) composietmaterialen, beton, metselwerk, vensterbanken, werkbladen, dorpels,...
- Sanitairkit voor schimmelbestendige voegafdichting in sanitaire ruimten en natte cellen
- Constructiekit voor het afdichten van aansluit- en dilatatievoegen in de bouw en industrie.
- Glaskit.
- Afdichting van gevel- en bouwelementen zoals puien, kozijnen, ramen, panelen, prefabelementen, ...
- EC1935 Isega food approval: Geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie en Horeca.
- Luchtdichting in BEN- en passiefbouw. Zeer emissiearm: Ecode EC1 Plus / VOC- emissie klasse A+.

- Houdbaarheid: 18 maanden, koel en droog bewaard in originele verpakking.
- Vorstbestendig tijdens transport tot -15°C.
- Veiligheidsmaatregelen: Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

X-Seal wit - patroon 310ml	528009000
X-Seal zwart - patroon 310ml	528013000
X-Seal antraciet - patroon 310ml	528014000
X-Seal betongrijs (+/- RAL 7030) - patroon 310ml	528015000
X-Seal wit - worst 400ml	528099000

Gebruik

- Verwerkingstemperatuur tussen +5°C en +40°C.
- Toepassen op zuivere en stabiele ondergrond. Verwijder oude kitten volledig.
- Gebruik Tec7 Prepare & Finish voor het veilig reinigen en ontvetten, voor het perfect afwerken en voor het verwijderen van niet-uitgeharde Tec7-producten. Bij zware vervuiling reinigen met behulp van Tec7 Cleaner en/of Multiclean.
- Aanbrengen met hand- elektrisch of luchtdrukpistool.
- Test de hechting op kunststoffen zoals PP, PE, siliconen, poederlakken, exotische houtsoorten en bitumineuze materialen. Gebruik indien nodig PT7 als hechtingsprimer. Zwakke en/of poreuze ondergronden eerst versterken met Fixprimer.
- Kan direct na huidvorming geschilderd worden. Gebruik verf of lak in functie van de beweging van de voeg. Alkydharslakken zullen vertraagd uitharden op niet uitgeharde X-Seal.

Gebruik Rock voor permanente onderdompeling, zoals zwembaden.



VERBRUIK IN M PER 310 ML

Breedte voeg in mm →	5	7	10	12	15	20	25
Diepte voeg in mm ↓	5	7	10	12	15	20	25
5	12	8	6				
7		6	4	3			
10			3	2,5	2,0	1,5	
12				2,1	1,7	1,2	1,0
15					1,3	1,0	0,8