



X-Tack

LĪMĒŠANAI BEZ PAPILDUS FIKSĀCIJAS

- ✓ Ekstrēma un momentāla saķere
- ✓ Vibrāciju un triecienu noturīga
- ✓ Lietojama arī uz mitrām un gludām virsmām
- ✓ Perfekta vertikālai līmēšanai



Līmēt un hermetizēt

Tehniskā informācija

- Bāze: MS polimērs.
- Svars: 1.49 g/cm³.
- Viskozitāte: cieta pasta.
- Cietība pēc šora(A) (DIN 53505) pēc 3 nedēļām pie 23°C/50% relatīvo mitrumu: +/- 54.
- Apjoma sarukšana pēc sacietēšanas (DIN 52451): apm 5%.
- Blīvums (DIN EN 27390): nesarūk līdz 40 mm biezai līmes kārtai.
- Stiepes deformācija pārraušanas brīdī: > 500%.
- Elastības modulis pie 100% pagarinājuma 23°C (DIN 53504 S2): 1.0 N/mm².
- Stiepes izturība (DIN 53504 S2): 2.2 N/mm².
- Virskārtas (Plēves) veidošanās: 3-5 minutes.
- Sacietēšanas laiks:
 - 24h - 2.7mm
 - 48h - 4mm
- Termiskā stabilitāte: -40°C līdz +90°C.
- Apkārtējā temperatūra uzklāšanas laikā: no -10°C līdz +40°C.
- Ķīmiskā izturība:
 - Laba: Ūdens, jūras ūdens, alifātiskie šķīdinātāji, eļļas, smērvielas, atšķaidītas organiskās skābes, sārmī.
 - Vidēji: esteri, ketoni, aromātiskās vielas.
 - Vāja: koncentrētas skābes un hlorēti šķīdumi.
- Izturība pret laikapstākļiem: perfekta.
- Uzglabāšanas laiks: 15 mēneši slēgtā oriģinālajā iepakojumā.
- Drošības pasākumi: Skatiet drošības datu lapu.

Produkts

Raksturlielumi

- Superspēcīgs savienojums jau pirms sacietēšanas : 600kg/m²
- Apkārtējā temperatūra uzklājot no -10°C līdz +40°C.
- Nesarūk esot pat līmes kārtai 40 mm.
- Paliekoši elastīgs savienojums.
- Nesatur ftalātus, šķīdinātājus un izocianātus.
- Piemērota lietošanai arī uz spoguļiem un dabīgā akmens.
- Praktiski bez smaržas.
- Piemērota lietošanai pat uz slapjām, slidenām virsmām.
- Noturīga pret pelējumu un baktērijām.
- Ūdens un gaisa necaurlaidīga.
- Paredzēta izmantošanai ar lielāko daļu būvmateriālu.

Pieteikumi

Sliekšņi un palodzes

Iekšējo un ārējo sliekšņu līmēšana no dabīgā akmens vai kompozītmateriāla bez traipu veidošanās riska.

Spoguļu līmēšana sanitārajās telpās

Spoguļu uzstādīšana vannas istabās un gērbtuves telpās (vertikālu līmes slāņu uzklāšana, lai nodrošinātu kondensāta notecēšanu).

Apzīmējumi un norādes

Māju numuru, vārdu plāksnīšu, atsevišķu burtu un reklāmas paneļu piestiprināšana pie fasādēm vai iekšējām sienām.

Grīdas profili un pārejas sloksnes (entreporte)

Pārejas profila līmēšana starp diviem grīdas seguma veidiem (piem., flīzes un parkets) skrūvju vietā, lai iegūtu gludu apdari.

Iepakojšana

X-Tack balts - kārtridžs 290ml	534525237
X-Tack melns - kārtridžs 290ml	534515237

Santehnikas piederumi un aksesuāri

Tualetes papīra turētāju, ziepju trauku, dvieļu turētāju vai dušas plauktu piestiprināšana pie flizēm vai dabīgā akmens, neizmantojot urbšanu.

Akustiskie paneļi un izolācijas plāksnes

Skaņas izolācijas vai siltumizolācijas paneļu vertikāla montāža uz sienām vai griestiem, neizmantojot skavas vai atbalstus.

Grīdlīstu un apdares elementu montāža

MDF grīdlīstu, dekoratīvo līstu, kronlīstu vai kabeļu kanālu līmēšana uz gipsa, betona vai ķieģeļiem.

Jumta malu apdare un notekcauruļu apšuvums

Alumīnija vai cinka apšuvuma līmēšana uz jumta malām un notekcauruļiem, arī mitros apstākļos.

Dārza apgaismojums un gaismekļi

Āra lampu, prožektoru vai saules enerģijas apgaismojuma līmēšana uz dārza sienām, pergolām vai akmens kolonnām, neurbjot ūdensnecaurlaidīgās virsmās.

Interjera paneļi un sienu apšuvums

Vieglo sienu paneļu, akustisko paneļu, dekoratīvā apšuvuma vai izolācijas putu līmēšana dzīvojamās telpās, kempinga autobusos un laivās

Lietošana

- Apkārtējā temperatūra uzklāšanas laikā -10°C līdz +40°C.
- Uzklāt uz tīrām un attaukotām virsmām.
- Rekomendējam virsmas notīrīt ar Tec7 Cleaner vai Multiclean līdzekli.
- Uzklāt ar parasto vai gaisa padeves kārtridžu pistoli.
- Tā kā pastāv dažāda veida plastmasas materiāli un to savienojumi, kā arī materiāli, kam ir raksturīga plaisāšana sprieguma iedarbībā, rekomendējam iepriekš pārbaudīt līmes un materiālu saderību.
- Pārbaudīt salipšanu ar plastmasu, pulverkrāsotiem materiāliem, eksotiskiem kokiem un bitumena materiāliem.
- Vāju un/vai porainu materiālu nostiprināšanu veiciet ar Fixprimer vai citu grunti.
- Tā kā tirgū pieejamas visdažādākās lakas un krāsas, rekomendējam pārbaudīt X-Tack un krāsu saderību pirms krāsu uzklāt uz X-Tack, visā objektā. Uzklājot uz X-Tack krāsas vai lakas, kas veidotas uz alkīdsveķu bāzes, žūšanas process var būt ilgāks.
- Izmantojiet Tec7 Cleaner, lai droši notīrītu un attaukotu virsmas nebojājot tās, kā arī lai noņemtu nesacietējušus X-Tack masu. Lietojiet HP Clean lai izlīdzinātu līmes klājumu uz porainām virsmām.
- Līmējot spoguļus mitrās telpās, uzklājiet līmi tikai vertikālās līnijās, lai neuzkrātos kondensācijas rezultātā radies mitrums.
- Minimālais līmes kārtas biezums: 2 mm. Ideālais līmes biezums optimālam saķeres spēkam: 3 mm.
- Uzgalim ir V veida grope, kas ļauj dozēt līmi pareizā biezumā. Negrieziet to.
- Uzklājot, novietojiet uzgali perpendikulāri virsmai.
- Izmantojiet Tec Gun kārtridžu pistoli ērtākai uzklāšanai.
- Lai panāktu visstiprāko saķeri ar ātrāko sacietēšanas laiku, līmi jāuzklāj līnijās (pretstatā līmes punktiem).

