



Tec7 Fast

SUPER ĀTRA LĪME

- ✓ Spēcīga salīmēšana 15 minūtēs*
- ✓ Salīmē arī grūti salīmējamus materiālus: polikarbonāts, organiskais stikls, dabīgais akmens, EPDM u.c.
- ✓ Horizontāla un vertikāla līmēšana, arī pie griestiem
- ✓ Sacietē no -10 °C Viegli uzklāt



Līmēt un hermetizēt

Tehniskā informācija

(Visas vērtības norādītas 23 °C temperatūrā / 50 % relatīvajā mitrumā)

- Bāze: NTec hibrīdpolimēri.
- Sacietēšana: Polimerizācija ar (gaisa) mitrumu.
- Smarža: neitrāla.
- Blīvums: 1,52 +/- 0,1 g/cm³.
- Uzklāšanas temperatūra: no -10 °C līdz +30 °C.
- Termiskā stabilitāte: No -40 °C līdz +90 °C / maks. 200 °C (ne ilgāk par 20 minūtēm).
- Virskārtas(plēves) veidošanās: 3–5 minūtes.
- Nelīpoša virsma: 6–10 minūtes.
- Noslogojums:
 - Poraini materiāli: 15 min.
 - Neporaini materiāli: 2–3 stundas
- Cietēšana:
 - 24 h – 6 mm
 - 7 d – 14 mm
- Apjoma sarukšana pēc sacietēšanas: < 1 %.
- E-modulis 100 % (DIN 53504 S2): 200 N/cm² / 2,00 MPa.
- Stiepes deformācija pārrāvuma brīdī(DIN 53504 S2): 200 %.
- Shore A cietība (DIN 53505): 60.
 - Stiepes izturība (DIN 53504 S2):
 - Pēc 7 dienām: 270 N/cm² (= 270 kg/10 cm²)
 - Pēc 3 mēnešiem: 300 N/cm² (= 300 kg/10 cm²)
- Ķīmiskā izturība:
 - Laba: ūdens, jūras ūdens, alifātiskie šķīdinātāji, eļļas, tauki, atšķaidītas organiskās skābes, sārmu

Produkts

Raksturlielumi

- *Funkcionālā izturība uz porainiem materiāliem pēc 15 minūtēm
- *Funkcionālā izturība uz neporainiem materiāliem pēc 2 stundām
- Uz sausām un mitrām virsmām
- Ilgtermiņā saglabā elastību
- Gandrīz bez smaržas
- Nesatur toksiskas vielas, piemēram, izocianātus, šķīdinātājus un ftalātus.
- Ūdensnecaurlaidīgs un hermētisks savienojums
- Laba UV izturība

Pieteikumi

Universāli izmantojams būvniecībā, santehnikā un vispārējos remontos.

Droši lietojams uz visiem materiāliem: spoguļiem, polistirola, krāsainajiem metāliem, lielākās daļas plastmasu... Neatstāj traipus uz dabīgā akmens.

- Koka un metāla karkasu līmēšana pie betona
- Līstu/konstrukciju līmēšana pie apsildāmajām grīdām; bez urbšanas. Piemēram, iebūvētie skapji
- Metāla karkasa grīdas un griestu profilu (ģipškartona) līmēšana
- Cieto siltumizolācijas plākšņu līmēšana pie griestiem
- Kores dakstiņu un fasādes flīžu līmēšana
- PC gaismas paneļu uzstādīšana slīpajos jumtos
- Cinkotu jumta detaļu uzstādīšana: notekas, jumta apdare, jumta logu atloki, kabeļu kanāli saules paneļiem un gaisa kondicionēšanai
- Fasādes un dekoratīvie cokoli no dabīgā akmens

- Vidēja: esteri, ketoni, aromātiskie šķīdinātāji
Slikta: koncentrētas skābes, hlorētie šķīdinātāji
- Noturība pret laikapstākļu ietekmi: ļoti laba.
- Derīguma termiņš: 15 mēneši no ražošanas brīža.
Pirmie septiņi partijas numura cipari norāda ražošanas datumu: YY WW DDD, kur YY = gads (24 = 2024), WW = nedēļa un DDD = diena.
- Drošības pasākumi: skatiet drošības datu lapu.

Iepakojšana

Tec7 Fast balts - kārtidžs 290ml

538206237

- Gaismekļu vertikāla līmēšana pie fasādes ķieģeļiem
- Izkārtnes: māju numuri, piktogrammas, reklāmas paneli
- Grīdlīstes un citas līstes
- Koka dēļi pie MDF vai profiliem
- Sienu apšuvums, akustiskie paneli
- Hidroizolācijas paneli dušas sienām: cietie sienu paneli, PVC paneli, akrila paneli
- Durvju rāmji, aillas, apdares
- Palodzes no koka, dabīgā akmens, kompozītmateriāla, HPL
- Sliekšņi, durvju pakāpieni, ieejas durvis
- Armatūra un grīdlīstes skapjiem pēc pasūtījuma, korpusa stiprināšana pie sienas, augšdaļas montāža
- Virtuves aizsargsienas
- Kāpņu pakāpieni
- Tualetes podu stiprināšana
- Kabelu kanālu montāža pie sienām un griestiem

Lietošana

- Uzklāšanas temperatūra no -10 °C līdz +30 °C. Temperatūrā zem 0 °C sacietēšana būs ievērojami lēnāka.
- Uzklājiet uz tīras, attaukotas, no putekļiem brīvas un nedrūpošas virsmas.
- Pārbaudiet saķeri ar plastmasām, pulverkrāsotām virsmām un bitumena materiāliem. Tec7 Fast nav saķeres vai ir tikai ierobežota saķere ar PP, PE, PTFE un silikonu. PT7 gruntējums palielina saķeri ar plastmasu un pulverkrāsotām virsmām.
- Nostipriniet drūpošas virsmas (apmetumu, vecu betonu, koksni u.c.) ar grunti.
- Tec7 Fast sacietē, reaģējot ar (gaisa) mitrumu. Lietojiet Tec7 Fast līnijās, nevis biezos punktos. Punkti ilgāk sacietēs. Izmantojot starp diviem hermētiskiem materiāliem, ieteicams vienu no virsmām nedaudz samitrināt.
- Ideālais līmes biezums: no 0,1 mm līdz 3 mm. Porainām virsmām ar līmes slāņa biezumu 0,25 mm savienojums kļūst noturīgs pret slodzi aptuveni pēc 15 minūtēm, pilnībā sacietē pēc 24 stundām. Ar biezākiem līmes slāņiem un necaurlaidīgām pamatnēm izturība radīsies vēlāk.
- Viens no veidiem, kā panākt plānu līmes slāni, ir nemaz nenogrieziet uzgali vai to nogriezt tikai mazliet.
- Līmējot divas neporainas, tvaiku necaurlaidīgas pamatnes, tiek novērsta mitruma pieejamība, un palēninās sacietēšanas process.
- Izmantojiet vertikālas līmēšanas līnijas, lai izvairītos no mitruma un putekļu uzkrāšanās.
- Pēc virsmas plēves izveidošanās var krāsot pāri. Nelietojiet ar alkīda bāzes lakām un krāsām.
- Izmantojiet Tec7 Cleaner instrumentu tīrīšanai un/vai nesacietējuša Tec7 noņemšanai.
- Sacietējušu Tec7 Fast var noņemt tikai mehāniski.

Uzmanību, lietojot pistoli kopā ar Tec7 Fast!

Lietojot Tec7 Fast kopā ar līmes pistoli, ir svarīgi ņemt vērā iekšējā spiediena palielināšanos patronā. Ja spiediens kļūst pārāk augsts, tas var izraisīt noplūdi patronas aizmugurē, pie virzuli.

Lai nodrošinātu drošu un optimālu lietošanu, iesakām ņemt vērā šādus aspektus:

- Sprauslas atvēruma lielums tieši ietekmē spiediena palielināšanos kartridžā. Ja atvērums ir pārāk mazs – piemēram, ja sprausla nav nogriezta vai ir nogriezta tikai līdz mazākajai nogriešanas līnijai –, nepieciešamais izspiešanas spiediens var ievērojami palielināties. Tāpēc vienmēr nodrošiniet pietiekami lielu atvērumu, kas atbilst vēlamajam produkta daudzumam un lietošanas veidam.

- Ja atvērts tūbiņas vāciņš nav izmantots ilgāk par 15 minūtēm, pirms darba atsākšanas vienmēr ir jāpārbauda sprausla. Pārbaudiet, vai produkts nav sacietējis sprauslā un vai Tec7 Fast joprojām var brīvi izspiesties no sprauslas. Daļēji sacietējusi sprausla var izraisīt paaugstinātu spiediena veidošanos.

Mēs vienmēr iesakām mūsu produktus lietot kopā ar Tec Gun, Multigun vai Omnigun.

