



Trans Inox

TRANSPARENT FUGE MED INOX-PIGMENTER

- ✓ Semi-transparent
- ✓ Kamæleoneffekt
- ✓ Maskerer farveovergange og samlinger



Tekniske info

- Base: MS polymer.
- Beskaffenhed: elastisk pastalignende.
- Farve: rustfrit stål/aluminium med transparent flow.
- Flow: 5 bar / 3 mm / 23 °C 160 g/min.
- Skinddannelse: 23 °C 50% R.H. 5 minutter.
- Klæbefri: 23 °C 50% R.H. 40 minutter.
- Gennemhærdning: 23 °C 50% R.H.
 - 24 t - 4 mm
 - 48 t - 5 mm
 - 72 t - 8 mm.
- Hårdhed - DIN 53505: 40 Shore A.
- Volumenrykning efter hærdning: < 2%.
- Trækstyrke: 220 N/cm².
- Rivestyrke - DIN 53507: ca. 40N/cm².
- Termisk stabilitet:
 - -30 °C til +95 °C
 - max.: 155 °C - max. 30 minutter.
- Vedhæftning: fremragende på (bland andet) fliser, cement, natursten, træ, beton, aluminium, med undtagelse af materialer, som indeholder PP, PE, PTFE eller bitumen.
- Brudforlængelse - Din 53504: >350%.
- UV-bestandighed: over tiden kan affarvning udvikle sig på grund af ydre påvirkninger.
- Kan overmales: OK med de fleste opløsningsmiddel- og vandbaserede lakker.
- Kemisk modstandsdygtighed:
 - god: vand, havvand, alifatiske opløsningsmidler, fedter, fortyndede organiske syrer, lud, olier.
 - moderat: estere, ketoner, aromastoffer.

Produkt

Egenskaber

- Superstærk efter hurtig hærdning, permanent elastisk.
- Fri for opløsningsmidler og isocyanater.
- Sikker til brug på spejle og natursten.
- Næsten lugtfri.
- Også til brug på fugtige, glatte overflader.
- Mug- og bakterieresistent.
- Vand- og lufttæt.
- Til brug på de fleste byggematerialer.

- dårlig: koncentrerede syrer, klorerede opløsningsmidler.
- Holdbarhed: 15 måneder, i original uåbnet emballage, tørt, køligt og frostfrit.
- DB nummer - VVS nummer
 - 1706872 - 271441210 - Trans Inox - patron 310ml - 6 stk

Emballage

Trans Inox - patron 310ml - 6 stk

539706257

Anvendelse

- Forarbejdningstemperatur fra +5 til +40 °C.
 - Påføres på rent, støv- og fedtfrit underlag.
 - Brug Tec7 Prepare & Finish til sikker rengøring og affedtning af overflader, til opnåelse af en perfekt finish og til fjernelse af ikke-hærdede Tec7-produkter. I tilfælde af kraftig tilsmudsning skal du rengøre med Tec7 Cleaner og/eller Multiclean.
 - Påføres med manuel eller luftdrevne kalfatringspistol (bedst med teleskopstempel).
 - Test klæbeevnen på plast, pulverlakeringer, eksotisk træ og bituminøse materialer. Start med at styrke svage og/eller porøse underlag med Poxy Primer.
 - Alkydharpiksmaling vil hærde langsommere .
- Påfør ved oplimning af spejle i sanitære rum kun lodrette striber klæber for at undgå stillestående fugt forårsaget af kondens.

Ideel limtykkelse for at opnå optimal vedhæftningsstyrke: 3 mm.

Anvendelse ved samling og tætning:

CONSUMPTION IN M PER 310 ML

Width of joint in mm →	5	7	10	12	15	20	25
Depth of joint in mm ↓							
5	12	8	6				
7		6	4	3			
10			3	2,5	2,0	1,5	
12				2,1	1,7	1,2	1,0
15					1,3	1,0	0,8