


# XealPro

DEN NYE GENERATION ALT-I-EN-FUGEMASSE

- Tec7-kvalitet!
- Det sikre valg til enhver form for tætningsarbejde
- Én fugemasse, der erstatter alle de andre: sanitær silikonefugemasse, mastikfugemasse, tætningsliste-kalfatring, glasfugemasse, silikonefugemasse, betonfugemasse mv.
- Kommer ikke af
- Høj modstandsdygtighed over for svamp, selv i badeværelser
- Fri for skadelige og irriterende stoffer

## Tekniske info

- Base: neutral silikone.
- Lugt: neutral.
- Shore-A-hårdhed (DIN 53505): 24.
- Elastisk modul 100 % (DIN 53504): 0,37 N/mm².
- Brudforlængelse (DIN 53504): 900 %.
- Elastisk forlængelse: >70 %.
- Trækstyrke (DIN 53504) 1,40 N/mm².
- Bevægelseskapacitet: 25 %.
- Konsistens (ISO 7390): stabil til < 2 mm.
- Hærdning: i kontakt med luftfugtighed.
- Anvendelsestemperatur: mellem +5 og +40 °C.
- Skindhærdning (ved 23 °C og 55 % RF): 20-25 min.
- Fuld hærdetid (ved 23 °C og 55 % RF): 3 mm på 24 t.
- Volumenkrympning efter hærdning (DIN EN ISO 10563): 0 %.
- Malbar: nej.
- Densitet ved 23 °C og 50 % RF: 1,03 g/ml.
- Termisk stabilitet (fuldt hærdet): fra -60 °C op til + 150°C (med spidsværdi op til +180°C).
- Frostbestandighed: til -15 °C under transport.
- Lagringsholdbarhed: 18 måneder ved tør og køling opbevaring i lukket originalemballage.

## Produkt

### Egenskaber

XealPro kombinerer Tec7's professionelle egenskaber med en fremragende brugervenlighed. XealPro klæber perfekt til stort set alle byggematerialer og kan bruges sikkert overalt: på spejle, sanitet, bordplader osv. Produktet er fuldt CE-certificeret til alle disse anvendelser.

Denne nye generation af fugemasse er baseret på miljøvenlig teknologi. I modsætning til tidligere generationer af silikoneprodukter er XealPro fri for giftige og skadelige stoffer. XealPro er en helt MEKO-fri silikonefugemasse.

### Anvendelsesområder

- Universal og holdbar fugemasse til stort set alle underlag og materialer.
- Fugemasse til beton, murværk, fliser, indfatninger, vindueskarme, bordplader, overliggere, dørkarme og plader.
- Sanitær fugemasse til mugbestandig fugeforsegling i sanitære rum og vådrum; også på akryl bad.
- Svampe- og bakteriebestandig: ideel til luftkanaler og HVAC.
- Glasfugemasse til top- og listeforsegling af enkelt-, termo- og lamineret glas.
- Mastikfugemasse til tilslutnings- og ekspansionsfuger i bygnings- og industriapplikationer.
- Spejlklæber/forsegler.



Novatech International NV produces all information with the utmost care but cannot give any guarantees as to its nature, content and/or use. The company does not accept any liability for direct or indirect damage caused by the contents of the information included. All images included are for indicative purposes only. No rights may be derived from them. None of the published data may be copied, stored in an automated database and/or made public, in any form or manner, without the explicit prior written consent of Novatech International NV.

- DB nummer - VVS nummer
  - 2025810 - 271449002 - XealPro gennemsigtig - patron 310ml
  - 2484788 - 271449030 - XealPro hvid - patron 310ml
  - 2484791 - 271449037 - XealPro sanitets hvid - patron 310ml
  - 2484781 - 2714449038 - XealPro sort - patron 310ml
  - 2496124 - - XealPro betongrå - patron 310ml

## Emballage

| | |
|---|---|
| XealPro gennemsigtig - patron 310ml | 528008257 |
| XealPro hvid (RAL 9003 signal hvid) - patron 310ml | 528001257 |
| XealPro sanitær hvid (RAL 9016) - patron 310ml | 528002257 |
| XealPro sort (RAL 9005 kulsort) - patron 310ml | 528003257 |
| XealPro betongrå (RAL 7023 betongrå) - patron 310ml | 528005257 |

- Fugemasse til reparation af gamle silikonefuger.
- Fugemasse til facade- og konstruktionselementer såsom facader, butiksfronter, indfatninger, vinduer, paneler, præfabrikerede elementer mv.
- ISEGA-godkendt: egnet til brug i fødevareindustrien.
- Lufttætning i AEN- (næsten energi-neutralt) byggeri og økologisk 'passivt byggeri'. Meget lave emissioner: Emicode EC1 Plus / VOC-emissionsklasse A+.
- Ikke egnet til brug med kvartsit.
- Særdeles velegnet til tætning af svømmebassiner takket være sin klor- og havvandsbestandighed.
- Fugning af bassinkanter.

## Anvendelse

- Min. påføringstemperatur fra +5 til +40 °C.
- Påføres på et rent, tørt og stabilt underlag.
- Brug Tec7 Prepare & Finish til at rengøre og affedte sikkert, få den perfekte finish og til at fjerne uhærdede Tec7-produkter. I tilfælde af kraftig tilsmudsning skal du rengøre med Tec7 Cleaner og/eller Multiclean.

Påføres med manuel eller luftdreven kalfatringspistol (bedst med teleskopstempel). Test vedhæftningen til plast, pulverlakeringer, eksotisk træ, blåsten og bituminøse materialer. Start med at styrke svage og/eller porøse underlag med Poxy Primer. Farvning af natursten kan ikke udelukkes, brug derfor Tec7 Rock som alternativ.







Novatech International NV produces all information with the utmost care but cannot give any guarantees as to its nature, content and/or use. The company does not accept any liability for direct or indirect damage caused by the contents of the information included. All images included are for indicative purposes only. No rights may be derived from them. None of the published data may be copied, stored in an automated database and/or made public, in any form or manner, without the explicit prior written consent of Novatech International NV.

## CONSUMPTION IN M PER 310 ML

| Width of joint in mm → / Depth of joint in mm ↓ | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 8 | 6 | | | | |
| 7 | | 6 | 4 | 3 | | | |
| 10 | | | 3 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | |
| 12 | | | | 2,1 | 1,7 | 1,2 | 1,0 |
| 15 | | | | | 1,3 | 1,0 | 0,8 |



Novatech International NV produces all information with the utmost care but cannot give any guarantees as to its nature, content and/or use. The company does not accept any liability for direct or indirect damage caused by the contents of the information included. All images included are for indicative purposes only. No rights may be derived from them. None of the published data may be copied, stored in an automated database and/or made public, in any form or manner, without the explicit prior written consent of Novatech International NV.