

Galvatech

SPRAY AU ZINC



Caractéristiques techniques

- Résistance thermique: +315°C.
- Temps de séchage :
 - sec au toucher après 3 minutes
 - résistant à l'eau après 15 minutes
 - attendre 15 à 30 minutes pour appliquer la 2e couche.
- Peut être peint après 24 à 48 heures (avec la plupart des peintures).
- Durcissement complet: 14 jours ; accéléré : 30 minutes à 150°C.
- Conservation: 12 mois, au sec, au frais et à l'abri du gel.
- Consignes de sécurité: voir fiche de sécurité.

Emballage

Galvatech - aérosol 400ml

901112227

Produit

Caractéristiques

Spray métallique avec 95% de zinc pur pour la galvanisation à froid de tous les métaux.

Durcissement rapide et résistant à l'eau après 10 minutes. Peut être peint après 12 h à température ambiante.

Applications

- Rénovation ou finition de surfaces galvanisées à chaud, abîmées par la soudure, le forage ou le coupage.
- Protège de la corrosion sur structures métalliques. Protection d'éléments soudés, de constructions...

Emploi

- Poncer si nécessaire.
- Après libération de la bille, bien secouer avant emploi.
- Pulvériser à une distance de ± 30 cm sur surfaces propres, sèches et exemptes de rouille.
- Appliquer 2 couches fines pour un meilleur résultat.
- Après emploi, purger la valve en tenant l'aérosol à l'envers.